

# Сатенена коприна матова

## Технически информационен лист

/ Номер на артикула.175965 / EAN 4016215124628

/ Номер на артикула.175972 / EAN 4016215175972

Тази висококачествена интериорна боя впечатлява с елегантното си полугланцово покритие и висока покривност. Тя е особено издръжлива на износване, устойчива на търкане и идеална за силно натоварени жилищни и работни помещения. Равномерният вид на повърхността осигурява модерен, спокоен ефект на помещението и дълготрайни, красиви стени.

### Област на приложение

Вътрешна и фасадна боя за бетон, мазилка, зидария, гипс, тапети и тъкани от стъклени влакна - алкалоустойчива, нежълтееща и копринена матова.

### Подготовка

За всички минерални основи (като бетон, зидария, изравнителни смеси, цимент, гипс и варови мазилки), гипсокартон и други видове сухо строителство, здраво прилепващи емулсионни бои, както и дървесни стърготини, стъклени тъкани и други боядисваеми тапети и стенни покрития. Основата трябва да е суха, чиста, здрава, равномерно абсорбираща и без прах и мазнини. Отстранете от основата разхлабените материали, старите тапети и слабо прилепващите бои. Грундирайте силно абсорбиращи, шлайфащи и кредащи основи с baufan Дълбок грунд LF. Поправете пукнатините, дупките и неравностите с подходяща изравнителна смес baufan.

### Обработка

Разбъркайте добре преди употреба и нанесете с валик, четка, бояджийска четка, плоска четка или подходящо оборудване за пръскане. Като грунд боята може да се разрежда с максимум 10 % вода. Нанесете неразреден като горен слой след изсъхване на първия слой боя. Когато покривате по-големи площи, работете мокро върху мокро, за да избегнете натрупване. Почистете инструментите с вода непосредствено след употреба. Време за съхнене: около 5 часа при нормални условия (+20 °C, 65 % относителна влажност, умерено абсорбираща основа); по-дълго време за съхнене при неблагоприятни условия. Оцветяване: С максимум 10 % универсални концентрати за оцветяване или изцяло оцветяваща и тонираща боя. Бележки за безвъздушно пръскане: Ъгъл на пръскане: 50° Дюза: 0,023 - 0,027 Налягане на пръскане: 120 - 180 бара

### Потребление

Гладки повърхности/фина зърнеста мазилка → от 150 ml/m<sup>2</sup> Определете точното количество за консумация чрез тестово нанасяне върху обекта.

### Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е поне до: вижте етикета на партидата.

### Бележки

Температура на нанасяне: +5 °C до +30 °C за материала, циркулиращия въздух и основата Не покривайте повърхностите, които ще се боядисват. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. Не вдишвайте мъглата от спрея. Избягвайте да ядете, пиете и пушите, докато използвате боята. Носете предпазни очила. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране. внимание! При пръскане могат да се образуват опасни респираторни капчици. Не вдишвайте аерозол или мъгла. При пръскане използвайте комбиниран филтър A2/P2.

#### Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.