

Боя за жилища за животни

Технически информационен лист

5l / Номер на артикула.103241 / EAN 4016215103241

Екологично ефективно, минерално покритие на основата на хидратна вар с високо съдържание на калций. След изсъхването му се получава устойчива на изтриване повърхност, която се отличава с висок индекс на белота и изключителна дишаемост.

Област на приложение

Екологично чиста боя за плевня на базата на хидрат от бяла вар. Антибактериална, потискаща плесените, дишаща и устойчива на размазване за здравословен климат в помещенията.

Подготовка

За всички минерални основи, като варови и циментови мазилки, необработено дърво и здрави стари покрития на закрито. Основата трябва да е суха, чиста, здрава и без прах и мазнини. Отстранете от основата несвързаните материали, като например лошо прилепнали слоеве боя. Предварително обработете силно абсорбиращи, шлайфащи и кредащи основи с **baufan** Силикатен фиксатор. При съмнение нанесете пробен слой. Поправете пукнатините, дупките и неравностите с подходяща изравнителна смес **baufan**.

Обработка

Разбъркайте добре преди употреба и нанесете с валяк, четка, бояджийска четка, плоска четка или подходящо оборудване за пръскане. По правило е достатъчен един неразреден слой. Ако е необходимо, след изсъхване може да се нанесе втори слой. Почистете инструментите с чиста вода веднага след употреба. **baufan** Стабилна боя може да се нанася повторно със същия материал без никакви проблеми. Преди нанасяне на други видове покрития Стабилната боя винаги трябва да се измие или почисти с четка. Време за съхнене: приблизително 5 часа при нормални условия (+20 °C, 65% относителна влажност, умерено абсорбираща основа); при неблагоприятни условия времето за съхнене е съответно по-дълго. Оцветяване: до макс. 4 % с универсални концентрати за оцветяване (видове LW оксид). Бележки за пръскане без въздух: Стабилната боя трябва първо да се пресее без налягане (размер на окото 0,5 mm) Филтър на машината: 30 окото ъгъл на пръскане: 40°-50° дюза: 0,025 - 0,027 налягане на пръскане: 120 - 180 bar

Потребление

Гладки повърхности/фина зърнеста мазилка → от 150 ml/m² Определете точното количество за консумация чрез тестово нанасяне върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е поне до: вижте етикета на партидата.

Бележки

Температура на обработка: +5 °C до +30 °C за материала, циркулиращия въздух и основата Не покривайте повърхностите, които ще се боядисват. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. Не вдишвайте мъглата от спрея. Избягвайте да ядете, пиете и пушите, докато използвате боята. Носете предпазни очила. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране. При пръскане могат да се образуват опасни респираторни капчици. Не вдишвайте аерозол или мъгла. Използвайте комбиниран филтър A2/P2 при пръскане. GISCODE за материали за покрития: BSW40

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.