

Силикатна интериорна боя

Технически информационен лист

5l / Номер на артикула.021026 / EAN 4016215021026

10l / Номер на артикула.021033 / EAN 4016215021033

Тази висококачествена силикатна интериорна боя впечатлява с високата си покривност и изключителна пропускливост на водни пари. Тя не съдържа консерванти, поддържа здравословен климат в помещенията и е идеална за минерални основи. Матовото покритие осигурява равномерен, естествен вид на повърхността и дълготрайни, красиви повърхности на стени и тавани.

Област на приложение

Бяла дисперсна силикатна боя съгласно DIN 18363 за вътрешни повърхности на стени и тавани.

Подготовка

За всички минерални основи (като бетон, зидария, изравнителни смеси, циментови, гипсови и варови мазилки), гипсокартон и други видове гипсокартон, минерална вата и здраво прилепващи слоеве минерални, силикатни и матови емулсионни бои. Основата трябва да бъде суха, чиста, стабилна и без прах и мазнини. Отстранете от основата несвързаните материали, старите тапети и лошо прилепващите слоеве боя. Грундирайте силно абсорбиращи, шлайфащи и кредаци основи със силикатен фиксатор. Поправете пукнатините, дупките и неравностите с подходяща изравнителна смес **baufan**.

Обработка

Разбъркайте добре преди употреба и нанесете с валяк, четка, бояджийска четка, плоска четка или подходящо оборудване за пръскане. Грундът може да се разрежда с макс. 10 % силикатен фиксатор, нанесете горния слой неразреден, след като първият слой боя е изсъхнал. При нанасяне на покритие върху по-големи площи работете мокро върху мокро, за да избегнете натрупване. Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Време за съхнене: приблизително 5 часа при нормални условия (+20 °C, 65 % относителна влажност, умерено абсорбираща основа); по-дълго време за съхнене при неблагоприятни условия. Оцветяване: С макс. 3 % универсални концентрати за оцветяване (само типове LW Охуд). Бележки за нанасяне с безвъздушно пръскане: Ъгъл на пръскане: 50° Дюза: 0,023 - 0,027 Налягане на пръскане: 120 - 180 бара

Потребление

Гладки повърхности/фина зърнеста мазилка → от 125 ml/m² Определете точното количество за консумация, като нанесете пробен слой върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е поне до: вижте етикета на партидата.

Бележки

Температура на обработка: +5 °C до +30 °C за материала, циркулиращия въздух и основата Не покривайте повърхностите, които ще се боядисват. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. Не вдишвайте мъглата от спрея. Избягвайте да ядете, пиете и пушите, докато използвате боята. Носете предпазни очила (не стъклени). В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните опаковки само за рециклиране. внимание! При пръскане могат да се образуват опасни респираторни капчици. Не вдишвайте аерозол или мъгла. при пръскане използвайте комбиниран филтър A2/P2. ГИСКОД за материали за покрития: BSW40 Гранична стойност на ЕС за ЛОС за този продукт: (кат.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010 г.) Съдържание на ЛОС в този продукт макс. 1 g/l

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.