

Силикатно-фиксативен

Технически информационен лист

1l / Номер на артикула.021088 / EAN 4016215021088

5l / Номер на артикула.021095 / EAN 4016215021095



Стабилизиращият грунд за водно стъкло на основата на калиев силикат осигурява трайно укрепване на минералните основи и надеждно регулира попиваемостта. Той създава оптимални условия за последващите покрития и е идеален и за професионално разреждане на силикатни бои - за максимална адхезия и дълготрайни резултати.

- Стабилизиран грунд за водно стъкло на основата на калиев силикат
- Грунд за минерални основи
- Разреждател за силикатни бои
- Висока пропускливост на водни пари
- има естествени свойства срещу плесени
- Без консерванти, разтворители и пластификатори
- за вътрешно и външно ползване

Област на приложение

За фиксиране на силно и различно абсорбиращи минерални основи и за разреждане на силикатни бои.

Подготовка

Подходящ за основи като повърхности на стени и тавани от бетон, циментова и вароциментова мазилка, зидария, гипсови основи, фиброциментови плоскости. Също така за лепилни варови, минерални и силикатни студени покрития. Основата трябва да е суха, чиста, здрава, абсорбираща и без прах и мазнини. Основите, които не могат да бъдат консолидирани или не прилепват достатъчно, както и спечените слоеве, трябва да бъдат напълно отстранени. Ако имате съмнения, нанесете пробен слой. Поправете пукнатините, дупките и неравностите с подходящ бауфан пълнител. Покрийте предварително повърхностите, които не са предназначени за боядисване, особено стъклените, алуминиевите и керамичните повърхности. Незабавно измийте пръските с вода.

Обработка

Разклатете или разбъркайте добре преди употреба и нанесете с четка, бояджийска четка, плоска четка или подходящо оборудване за пръскане. Грундът може да се нанася неразреден или разреден с вода в съотношение 1:2. Грундирайте много силно абсорбиращи основи два пъти "мокро върху мокро" и нанасяйте с валик. Да не се смесва с грундове и бои на основата на други материали. Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Време за съхнене: приблизително 6 часа при нормални условия (+20 °C, 65% относителна влажност, умерено абсорбираща основа); при неблагоприятни условия времето за съхнене е съответно по-дълго.

Потребление

Гладки повърхности/фина зърнеста мазилка → от 100 ml/m² Определете точното количество за консумация чрез тестово нанасяне върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е поне до: вижте етикета на партидата.

Бележки

Температура на обработка: +5 °C до +30 °C за материала, циркулиращия въздух и основата. Не покривайте повърхностите, които ще се боядисват. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. Не вдишвайте мъглата от спрея. Избягвайте да ядете, пиете и пушите, докато използвате боята. Носете предпазни очила (не стъклени). В случай на контакт с очите или кожата,

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. празните опаковки да се изхвърлят само за рециклиране. ГИСКОД за материали за покрития: BSW40 Гранична стойност на ЕС за ЛОС за този продукт: (кат.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010 г.) Съдържание на ЛОС в този продукт макс. 1 g/l

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.