Варова боя 721

Технически информационен лист

/ Артикулен номер 068503208 / EAN 4016215105276



Устойчива на измиване вътрешна боя на базата на бял хидратиран вар за всекидневната и спалните, за кухнята, банята и помощните помещения. Има регулиращо и уравновесяващо въздействие върху влажността в помещението.

- идеално за всички жилищни и служебни помещения
- Висока пропускливост на водни пари
- без консерванти, разтворители и пластификатори
- много дишаща
- за закрити помещения
- Устойчивост на намокряне и триене – клас R 3
- Контрастно съотношение H_{10}-клас 2 при покривност 6 м²/л

Област на приложение

Готова за употреба бяла варова боя за цялата дневна и спална зона, за кухнята, банята и помощните помещения.

Подготовка

Може да се нанася върху минерални основи (като варовикова и циментова мазилка и др.), както и върху боядисани повърхности. Основата трябва да е твърда, суха, носеща, устойчива на алкали, без прах и мазнини. Силно абсорбиращите, пясъчни и кредави основи, както и шлифованите повърхности, трябва да се грундират със силикатен фиксатив.

Обработка

Преди употреба разбъркайте добре варовата боя „profimur“ и я нанесете с четка, валяк или подходящ пулверизатор. При еднократно нанасяне я нанасяйте неразредена. При двукратно нанасяне първият слой може да се разреди с максимум 5 % вода. Време за изсъхване: минимум 8 часа (в зависимост от условията на околната среда).

Препоръки за нанасяне с безвъздушно разпръскване:
Преди нанасяне с разпръскващо устройство разредете с до 10 % вода и прецедете без налягане (размер на отвора 0,5 mm).
Дюза: 519 – 527; налягане на пръскане: 120 – 170 бара

Потребление

около 150 мл/м² на слой – в зависимост от основата и начина на нанасяне. Точното количество за разход се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте опаковката плътно затворена, защитена от деца, и я съхранявайте на хладно, но незамръзващо място.

Бележки

Защитете повърхностите, които не трябва да се боядисват (като стъкло, дърво и др.), от пръски и мъгла от пръскане. Не нанасяйте при температура на обекта и в помещението под +5 °C. Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Предавайте за рециклиране само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Течните остатъци се изхвърлят съгласно код на отпадъците EWC 08 01 12. Не допускайте попадането им в канализацията, водите или почвата.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.