Шпатула Fill+Finish 960

Технически информационен лист

/ Артикулен номер 032404208 / EAN 4016215105283
/ Артикулен номер 032407208 / EAN 4016215105290



Идеален за изглаждане на цялата повърхност, за запълване на фуги в филигранни и сглобяеми тавани, за запълване на пукнатини и дупки, както и за фугиране на гипсокартонени, гипсово-влакнести, циментово-влакнести и подобни плоскости за суха строителство. Шпакловката profimur Fill+Finish впечатлява с отличните си свойства при нанасяне и с изключителната си шлифоваемост. Шпакловката е пропусклива за водна пара и образува оптимална основа за всички тапетиращи и бояджийски работи. Не е подходяща за употреба в зони, изложени на пряк контакт с вода, като например мокри помещения, душове, басейни, солеви бани, промишлени готварски кухни и др., както и за шпакловка върху стъкло, пластмаса, дърво, метал и дисперсионни основи.

- на гипсова основа
- отлична шлифоваемост
- лесно нанасяне без следи
- висока стабилност
- подсилени с фибри
- за класове на качество на повърхността Q1 – Q4 в сухото строителство (съгласно техническа бележка № 2 на индустриалната група „Гипсови плоскости“ към Федералната асоциация на производителите на гипс и гипсови строителни плоскости е. V.)
- за закрити помещения
- 60 минути време за нанасяне
- Отговаря на изискванията на CE съгласно DIN EN 13963-4B и DIN EN 13279-1 (гипсова шпакловка за повърхности C7/20/2)

Област на приложение

Бяла гипсова шпакловка, обогатена със синтетична смола, с отлични адхезивни свойства за стени и тавани във вътрешни помещения.

Подготовка

Подходящ за всички минерални основи (като мазилка, камък, бетон, порест бетон, зидария и др.), както и за гипсокартон, гипсово-влакнести, циментово-влакнести и подобни плоскости за сухо строителство. Основата трябва да е суха, стабилна и свободна от разделителни средства (прах, масло за кофраж и др.). Много гладкият бетон, както и силно абсорбиращите, пясъчни и кредави основи, трябва да бъдат предварително обработени с profimur Tiefengrund LF. Също така шлифованите повърхности и ръбовете на гипсокартоновите плоскости трябва да се грундират, за да се свърже прахът и да се намали абсорбционната способност. Неабсорбиращите, гладки или плътни основи трябва да бъдат предварително обработени с грунд, съдържащ кварц (напр. profimur Betonkontakt 710).

Обработка

Приготвяне:
Изсипете 2 части „profimur Fill+Finish“ шпакловка в 1 част студена, чиста вода (например 1 кг прах в 600 мл вода) и разбъркайте. След 3 минути разбъркайте отново шпакловката за кратко.

Нанасяне:
Нанесете приготвената шпакловка в рамките на 60 минути. При необходимост може да се нанесе втори слой „мокро върху мокро“ (веднага след втвърдяване на първия слой), без да се образуват ролки или грапавини. В зависимост от дебелината на нанасяне, условията на околната среда и влажността на конструкцията, времето за изсъхване е

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

около 24 часа – при неблагоприятни условия то може да се удължи съответно.

Практически съвет за шлифоване:
Най-лесно се шлифоват шпакловканите повърхности в рамките на 4 дни след нанасянето. За оптимални резултати при шлифоването се препоръчва използването на дискова шлифовъчна машина (зърнистост 150 – 180) при ниски до средни обороти и лек натиск.

Последващи работи:
За да се избегне неравномерно изсъхване на следващите слоеве при локално шпакловане, поправените места или цялата повърхност трябва да бъдат грундирани с profimur Tiefengrund LF.

Потребление
около 1 кг прах на м² при дебелина на нанасяне 1 мм.

Съхранение
Да се съхранява на място, недостъпно за деца, на хладно и сухо. Отворените опаковки да се съхраняват добре затворени.

Бележки
Не прилагайте при температура на обекта и в помещението под +5 °C. Почистете инструментите с вода след употреба.

За информация, свързана с безопасността, моля, вижте листа с данни за безопасност. Актуалните листи с данни за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.baufan.de или на адрес info@baufan.de.

Предавайте за рециклиране само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Номер на отпадъчния код по EWC: 17 08 02. Не допускайте попадането на продукта в канализацията, водните басейни или почвата.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.