Шпатула за изглаждане и запълване 860

Технически информационен лист

/ Артикулен номер 003201208 / EAN 4016215105078
/ Артикулен номер 003207208 / EAN 4016215105108



Гипсова шпакловка за изглаждане на цялата повърхност, запълване на пукнатини, фуги и дупки, както и за шпакловка на гипсокартонни и други плоскости за суха строителна конструкция. При шпакловката на плоскости за суха строителна конструкция винаги трябва да се използват ленти за покриване на фуги. Гъвкавата шпакловка се нанася и изглажда лесно и се втвърдява дори при по-големи дебелини на слоя, без да се провисва или да се образуват пукнатини. Не е подходяща за употреба в зони, изложени на пряк контакт с вода, като например мокри помещения, душове, басейни, солеви бани, промишлени готварски кухни и др., както и за шпакловане върху стъкло, пластмаса, дърво, метал и дисперсионни основи.

- за изглаждане на цялата повърхност на тавани и стени
- за запълване на пукнатини и дупки, за поставяне на дюбели и за моделиране
- за фугиране на гипсокартонни и други плоскости за суха строителна конструкция
- със метилцелулоза за сигурно залепване
- за класове на качество на повърхността Q1 – Q4 в сухото строителство (съгласно техническа брошура № 2 на индустриалната група „Гипсови плоскости“ към Федералната асоциация на производителите на гипс и гипсови строителни плоскости)
- 60 минути време за нанасяне
- за закрити помещения
- Отговаря на изискванията на CE съгласно DIN EN 13963-3B и DIN EN 13279-1 (гипсова шпакловка за повърхности C7/20/2)

Област на приложение

Гипсова шпакловка, подсилена с целулоза, за стени и тавани в закрити помещения.

Подготовка

Подходящ за всички минерални основи (като гипсова, варова и циментова мазилка, камък, бетон, порест бетон, зидария и др.), както и за гипсокартон, гипсово-влакнести, циментово-влакнести и подобни плоскости за суха строителна техника. Основата трябва да е суха, стабилна и без разделителни средства (прах, масло за кофраж и др.). Силно абсорбиращите, пясъчни и кредави основи трябва да се обработят предварително с profimur Tiefengrund LF. Също така шлифованите повърхности и ръбовете на гипсокартоновите плоскости трябва да се грундират, за да се свърже прахът и да се намали абсорбционната способност.

Обработка

Приготвяне:
Изсипете 2 части по обем от шпакловката за изглаждане и запълване „profimur“ в 1 част по обем студена, чиста вода (например 1 кг прах в 650 мл вода) и разбъркайте. След 3 минути разбъркайте отново кратко сместа.

Нанасяне:
Нанесете приготвената смес в рамките на 60 минути с шпатула или гладилка и я изгладете до равенство с повърхността. В зависимост от дебелината на нанасяне, условията на околната среда и влажността на конструкцията, времето за изсъхване е около 24 часа – при неблагоприятни условия то може да се удължи съответно.

Практически съвет за шлифоване:
След пълното изсъхване (около 24 часа – в зависимост от условията на околната среда и влажността на

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

конструкцията) шпаклованите повърхности могат лесно да се шлифоват. За оптимални резултати при шлифоването се препоръчва използването на дискова шлифовъчна машина (зърнистост на абразива 120 – 150) при ниски до средни обороти и лек натиск.

Последващи работи:
За да се избегне неравномерно изсъхване на следващите слоеве при локално шпакловане, поправените места или цялата повърхност трябва да бъдат грундирани с profimur Tiefengrund LF.

Потребление
около 1 кг прах на м² при дебелина на нанасяне 1 мм.

Съхранение
Да се съхранява на място, недостъпно за деца, на хладно и сухо. Отворените опаковки да се съхраняват добре затворени.

Бележки
Не нанасяйте при температура на основата и в помещението под +5 °C. Почистете инструментите с вода след употреба.

За информация, свързана с безопасността, моля, вижте листа с данни за безопасност. Актуалните листи с данни за безопасност можете да намерите на нашия уебсайт www.baufan.de или на info@baufan.de.

За рециклиране предавайте само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Код на отпадъка по EWC: 17 08 02. Не допускайте попадането на продукта в канализацията, водите или почвата.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.