Бетонконтакт 710

Технически информационен лист

/ Артикулен номер 069404208 / EAN 4016215105009



Специален грунд на водна основа за подобряване на адхезията на гипсови, циментови и варови шпакловъчни смеси и мазилки върху гладки, неабсорбиращи или слабо абсорбиращи минерални повърхности (особено бетон). Особено подходящ за гладък монолитен бетон или плътни бетонни покрития от строителни елементи, както и за изгладени повърхности на готови бетонни елементи и плочи от твърда полистиролна пяна. Леко червеникавият цвят на продукта позволява лесно да се контролира вече третираната повърхност.

- висока устойчивост на алкални вещества
- с червеникав оттенък
- без разтворители и пластификатори
- повърхност с добро сцепление
- за закрити помещения

Област на приложение

Грунд на водна основа за гладки минерални повърхности (особено бетон).

Подготовка

Повърхността трябва да е носеща, суха и свободна от откъснати части и разделителни средства (масло за кофраж, средства за последваща обработка и др.). Трябва да се изключи наличието на влага и проникваща влага от основата. Покрийте повърхностите, които няма да се обработват, тъй като пръските по-късно се отстраняват трудно.

Обработка

Преди употреба разбъркайте „profimur Betonkontakt“ и го нанесете с валяк, четка, кител или подходящо устройство за пръскане (шнекова помпа). Само при машинна обработка евентуално добавете малко количество вода, за да се постигне консистенция, подходяща за пръскане. При ръчна обработка нанасяйте кръстосано „мокро върху мокро“. Следващите работи изпълнявайте едва след пълно изсъхване. Време за изсъхване – минимум 24 часа – в зависимост от температурата и влажността на въздуха. При ниски температури и висока влажност на въздуха времето за изсъхване съответно се удължава. Преди мазилката степента на изсъхване трябва да се провери чрез проба с кърпа.

Потребление

около 250 г/м² на слой – в зависимост от основата. Точното количество за нанасяне се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте опаковката плътно затворена, защитена от деца, и я съхранявайте на хладно, но незамръзващо място.

Бележки

Не използвайте при температура на обекта и в помещението под +5 °C. При попадане в очите незабавно изплакнете с вода. При нанасяне чрез пръскане не вдишвайте аерозола. Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Информация, свързана с безопасността, можете да намерите в информационния лист за безопасност. Актуални

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

информационни листове за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.baufan.de или на адрес info@baufan.de.

За рециклиране предавайте само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Течните остатъци се изхвърлят съгласно код на отпадъците EWC 08 01 12. Да не се допуска попадане в канализацията, във водни басейни или в почвата.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.