Hliněná omítka

Technický informační list

7kg / Číslo výrobku 066002008 / EAN 4016215108000
18kg / Číslo výrobku 066005008 / EAN 4016215108017



Nátěr z jemné omítky v teplé bílé barvě pro stěny a stropy v interiéru. Pro jemně strukturované nátěry na minerálních podkladech (jako jsou hliněné, sádrové, vápenné a cementové omítky, zdivo a beton), pevně přilnavé a savé disperzní a minerální nátěry, jakož i sádrokartonové a jiné desky pro suchou výstavbu.Tato omítka má vysokou propustnost pro vodní páru, reguluje vlhkost a tím přispívá k příjemnému vnitřnímu klimatu.

- jemná struktura omítky (zrnitost 0,5 mm)
- snadná aplikace válečkem nebo štětcem
- vysoce propustné pro vodní páru a regulující vlhkost
- vysoce propustné pro vodní páru a regulující vlhkost
- Bez konzervačních látek, rozpouštědel a změkčovadel

Oblast použití

Teplá bílá barva na vnitřní stěny s jemnou omítkovou strukturou.

Příprava

Pro minerální podklady (jako jsou hliněné, sádrové, vápenné a cementové omítky, zdivo a beton), pevně přilnavé a savé nátěry z disperzních a minerálních barev, jakož i sádrokartonové a jiné desky pro suchou výstavbu. Podklad musí být suchý, čistý, pevný, bez prachu a mastnoty. Z podkladu odstraňte uvolněný materiál, staré tapety a špatně přilnavé nátěry. Silně savé, pískující a křídové podklady předem ošetřete přípravkem baufan Silikat-Fixativ. Trhliny, díry a nerovnosti vyrovnejte vhodnou stěrkovou hmotou značky baufan.

Zpracování

Před použitím dobře promíchejte a naneste válečkem, štětcem nebo stěrkou, přičemž vytvořte požadovanou strukturu. U světlých, rovnoměrných podkladů často stačí jedna vrstva. Výsledkem je jemná omítková struktura. Chcete-li dosáhnout výraznější struktury, naneste po úplném zaschnutí první vrstvy další nátěr. Druhý nátěr by měl být proveden i u velmi tmavých nebo nerovnoměrných podkladů. V takovém případě lze základní nátěr zředit maximálně 10 % vody. Krycí nátěr se nanáší neředěný po úplném zaschnutí první vrstvy. Nástroje očistěte vodou ihned po použití.

Doba schnutí:
cca 24 hodin za normálních podmínek (+20 °C, 65 % rel. vlhkost vzduchu, mírně savý podklad); za nepříznivých podmínek se doba schnutí odpovídajícím způsobem prodlužuje.

Následné práce:
Po úplném zaschnutí se doporučuje závěrečný nátěr hliněnou barvou baufan.

Tónování:
Max. 4 % univerzálních tónovacích koncentrátů (pouze typy LW-Qxyd).

Spotřeba

Glatte Flächen/feines Putzkorn → ca. 400 g/m²
Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Úložiště
Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou a skladujte ji na chladném, ale nezamrzajícím místě.

Poznámky
Teplota při zpracování:
+5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zakryjte plochy, které se nemají natírat. Vzhledem k vysoké hodnotě pH se vyhněte kontaktu s očima a pokožkou. Doporučuje se nosit rukavice a ochranné brýle (ne skleněné). Při kontaktu s pokožkou opláchněte velkým množstvím vody. Při kontaktu s očima okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. Během zpracování a schnutí zajistěte důkladné větrání. Během používání barvy se vyhněte jídlu, pití a kouření. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.baufan.de.

Hraniční hodnota VOC v EU pro tento výrobek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maximální obsah VOC v tomto výrobku: 1 g/l.

Likvidace:
K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální odpad nebo jako stavební odpad. Kapalné zbytky likvidujte podle kódu odpadu č. 08 01 12.

GISCODE pro nátěrové hmoty: BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.