

# Barva pro ustájení zvířat

## Technický informační list

5I / Položka č.103241 / EAN 4016215103241

Ekologicky účinný minerální nátěr na bázi hydratovaného vápna s vysokým obsahem vápníku. Po zaschnutí vytváří stíratelný povrch, který vyniká vysokým indexem bělosti a vynikající prodyšností.

### Oblast použití

Ekologická barva na stodoly na bázi bílého vápenného hydrátu. Antibakteriální, protiplísňová, prodyšná a odolná proti šmouhám pro zdravé vnitřní klima.

### Příprava

Na všechny minerální podklady, jako jsou vápenné a cementové omítky, neošetřené dřevo a staré nátěry v interiéru. Podklad musí být suchý, čistý, pevný a zbavený prachu a mastnoty. Z podkladu odstraňte uvolněný materiál, jako jsou špatně přilnavé nátěry. Vysoce savé, brousitelné a křídovité podklady předem ošetřete silikátovým fixačním prostředkem **baufan**. V případě pochybností naneste zkušební nátěr. Praskliny, díry a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávací hmotou **baufan**.

### Zpracování

Před použitím dobře promíchejte a nanášejte válečkem, štětcem, štětkou, plochým štětcem nebo vhodným stříkacím zařízením. Zpravidla stačí jedna neřaděná vrstva. V případě potřeby lze po zaschnutí nanést druhou vrstvu. Nářadí ihned po použití očistěte čistou vodou. **baufan** Stabilní barva může být bez problémů znovu natřena stejným materiálem. Před nanesením jiných typů nátěrů je třeba Stabilní barvu vždy smýt nebo vykartáčovat. Doba schnutí: cca 5 hodin za normálních podmínek (+20 °C, 65% relativní vlhkost, mírně savý podklad); za nepříznivých podmínek je doba schnutí přiměřeně delší. Tónování: max. do 4 % s univerzálními tónovacími koncentráty (typy oxidů LW) Poznámky k aplikaci bezvzduchovým stříkáním: Stabilní barva musí být nejprve bez tlaku proseta (velikost ok 0,5 mm) Strojní filtr: 30 ok Úhel stříkání: 40°-50° Tryska: 0,025 - 0,027 Tlak stříkání: 120 - 180 bar.

### Spotřeba

Hladké povrchy/jemná zrnitost omítky → od 150 ml/m<sup>2</sup> Přesné množství spotřeby určete zkušebním nátěrem na objektu.

### Úložiště

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na chladném, ale nezamrzajícím místě. Pokud je neotevřený a správně skladovaný, je doba použitelnosti nejméně do: viz etiketa šarže.

### Poznámky

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C pro materiál, cirkulující vzduch a podklad Nezakrývejte lakované plochy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během nanášení a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Nevdechujte rozprašovanou mlhu. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné brýle. V případě zasažení očí nebo pokožky okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se přípravek dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné nádoby odevzdejte pouze k recyklaci. pozor! Při stříkání mohou vznikat nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosol nebo mlhu. Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2/P2. GISCODE pro nátěrové hmoty: BSW40

### Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.