Stěrka Fill+Finish 960

Technický informační list

/ Číslo výrobku 032404208 / EAN 4016215105283
/ Číslo výrobku 032407208 / EAN 4016215105290



Ideální pro celoplošné vyhlazení, vyplnění spár v filigránových a prefabrikovaných stropech, vyplnění trhlin a děr a také pro vyplnění spár sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých a podobných desek pro suchou výstavbu. Stěrka profimur Fill+Finish přesvědčuje svými vynikajícími zpracovatelskými vlastnostmi a výbornou brousitelností. Stěrková hmota je propustná pro vodní páru a tvoří optimální podklad pro veškeré tapetářské a malířské práce. Není vhodná pro použití v prostorech s přímým vystavením stříkající vodě, jako jsou např. mokré prostory, sprchy, bazény, solné lázně, komerčně využívané velkokuchyně a podobně, ani pro stěrkování na skle, plastu, dřevě, kovu a disperzních podkladech.

- na bázi sádry
- vynikající brousitelnost
- snadné nanášení bez stop po nanášení
- vysoká stabilita
- Vlákny vyztužený
- pro kvalitu povrchů Q1 – Q4 v suché výstavbě (podle technického listu č. 2 průmyslové skupiny pro sádrokartonové desky v rámci Spolkového svazu průmyslu sádrových a sádrokartonových desek e. V.)
- pro vnitřní prostory
- 60 minut doby zpracování
- V souladu s normami CE podle DIN EN 13963-4B a DIN EN 13279-1 (sádrová stěrka C7/20/2)

Oblast použití

Bílá sádrová stěrková hmota s přísadou syntetické pryskyřice, která se vyznačuje vynikající přilnavostí a je určena pro stěny a stropy v interiérech.

Příprava

Lze použít na všechny minerální podklady (jako omítku, kámen, beton, pórobeton, zdivo a podobně) i na sádrokartonové, sádrovláknité, cementovláknité a podobné desky pro suchou výstavbu. Podklad musí být suchý, pevný a bez oddělovacích látek (prach, bednicí olej a podobně). Velmi hladký beton a silně savé, pískující a křídové podklady je třeba předem ošetřit přípravkem profimur Tiefengrund LF. Základní nátěr je třeba nanést také na broušené plochy a řezané hrany sádrokartonových desek, aby se zafixoval prach a snížila savost. Nesákavé, hladké nebo husté podklady je třeba předem ošetřit základním nátěrem s obsahem křemene (např. profimur Betonkontakt 710).

Zpracování

Příprava:
Do 1 dílu studené, čisté vody nasypte 2 díly stěrkové hmoty profimur Fill+Finish (např. 1 kg prášku do 600 ml vody) a promíchejte. Po 3 minutách stěrkovou hmotu ještě jednou krátce promíchejte.

Zpracování:
Připravenou stěrkovou hmotu zpracujte do 60 minut. V případě potřeby lze provést druhou vrstvu stěrky „mokré na mokré“ (bezprostředně po vytvrzení první vrstvy), aniž by docházelo k tvorbě válečků nebo puchýřků. V závislosti na tloušťce vrstvy, okolních podmínkách a vlhkosti staveniště činí doba schnutí přibližně 24 hodin – za nepříznivých podmínek se doba schnutí může odpovídajícím způsobem prodloužit.

Praktický tip pro broušení:
Obroušení se nejlépe provádí do 4 dnů po nanesení. Pro dosažení optimálních výsledků při broušení se doporučuje použít

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

talířovou brusku (zrnitost 150–180) při nízkých až středních otáčkách a s mírným tlakem.

Následné práce:
Aby se při lokálním opravném tmelení zabránilo nerovnoměrnému zasychání následných nátěrů, je třeba opravená místa nebo i celou plochu opatřit základním nátěrem profimur Tiefengrund LF.

Spotřeba
cca 1 kg prášku na m² při tloušťce vrstvy 1 mm.

Úložiště
Skladujte mimo dosah dětí, v chladu a v suchu. Otevřené obaly dobře uzavřete.

Poznámky
Nepoužívejte při teplotě předmětu a okolí nižší než +5 °C. Nářadí po použití očistěte vodou.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.baufan.de nebo na adrese info@baufan.de.

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat s komunálním odpadem nebo jako stavební odpad. Číslo kódu odpadu EWC 17 08 02. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo do půdy.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.