Vyrovnávací a výplňová stěrka 860

Technický informační list

/ Číslo výrobku 003201208 / EAN 4016215105078
/ Číslo výrobku 003207208 / EAN 4016215105108



Sádrová stěrková hmota určená k celoplošnému vyhlazení, vyplňování trhlin, spár a děr a k tmelení sádrokartonových a jiných desek pro suchou výstavbu. Při tmelení desek pro suchou výstavbu je nutné vždy použít krycí pásky na spáry. Tato poddajná stěrková hmota se snadno nanáší a vyhlazuje a vytvrzuje i ve větších vrstvách, aniž by se propadala nebo praskala. Není vhodná pro použití v místech s přímým vystavením stříkající vodě, jako jsou např. mokré prostory, sprchy, bazény, solné lázně, komerčně využívané velkoobjemové kuchyně a podobně, ani pro stěrkování na sklo, plast, dřevo, kov a disperzní podklady.

- k celoplošnému vyhlazení stropů a stěn
- k vyplňování trhlin a děr, k upevňování hmoždinek a k modelování
- k spárování sádrokartonových a jiných desek pro suchou výstavbu
- s methylcelulózou pro spolehlivé přilnutí
- pro kvalitu povrchů Q1 – Q4 v suché výstavbě (podle technického listu č. 2 průmyslové skupiny pro sádrokartonové desky v rámci Spolkového svazu průmyslu sádrových a sádrokartonových desek e.V.)
- 60 minut doby zpracování
- pro vnitřní prostory
- V souladu s normami CE podle DIN EN 13963-3B a DIN EN 13279-1 (sádrová stěrka C7/20/2)

Oblast použití

Sádrová stěrková hmota vyztužená celulózou pro vnitřní stěny a stropy.

Příprava

Lze použít na všechny minerální podklady (jako jsou sádrové, vápenné a cementové omítky, kámen, beton, pórobeton, zdivo a podobně) i na sádrokartonové, sádrovláknité, cementovláknité a podobné desky pro suchou výstavbu. Podklad musí být suchý, pevný a bez oddělovacích prostředků (prach, bednicí olej a podobně). Silně savé, pískující a křídové podklady je třeba předem ošetřit přípravkem profimur Tiefengrund LF. Základní nátěr je třeba nanést také na broušené plochy a řezané hrany sádrokartonových desek, aby se vázal prach a snížila savost.

Zpracování

Příprava:
2 díly stěrkové a výplňové hmoty profimur nasypte do 1 dílu studené, čisté vody (např. 1 kg prášku do 650 ml vody) a promíchejte. Po 3 minutách hmotu ještě jednou krátce promíchejte.

Zpracování:
Připravenou hmotu naneste do 60 minut stěrkou nebo hladicí lžící a uhlaďte ji do roviny s povrchem. V závislosti na tloušťce vrstvy, okolních podmínkách a stavební vlhkosti činí doba schnutí přibližně 24 hodin – za nepříznivých podmínek se doba schnutí může odpovídajícím způsobem prodloužit.

Praktický tip pro broušení:
Po úplném zaschnutí (cca 24 hodin – v závislosti na okolních podmínkách a stavební vlhkosti) lze stěrkované plochy snadno dodatečně obrousit. Pro dosažení optimálních výsledků broušení se doporučuje použít talířovou brusku (zrnitost brusiva 120–150) při nízkých až středních otáčkách a s mírným tlakem.

Následné práce:

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Aby se při opravách skvrn zabránilo nerovnoměrnému zasychání následných nátěrů, je třeba opravená místa nebo i celou plochu opatřit základním nátěrem profimur Tiefengrund LF.

Spotřeba
cca 1 kg prášku na m² při tloušťce vrstvy 1 mm.

Úložiště
Skladujte mimo dosah dětí, v chladu a v suchu. Po otevření nádobu dobře uzavřete.

Poznámky
Nepoužívejte při teplotě podkladu a v místnosti nižší než +5 °C. Nářadí po použití očistěte vodou.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy získáte na našich webových stránkách www.baufan.de nebo na adrese info@baufan.de.

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat s komunálním odpadem nebo jako stavební odpad. Číslo kódu odpadu EWC 17 08 02. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo do půdy.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.