Vysoce přilnavá stěrka 945

Technický informační list

/ Číslo výrobku 003904208 / EAN 4016215105016
/ Číslo výrobku 003908208 / EAN 4016215105030



Ideální pro celoplošné vyhlazení, vyplnění spár v filigránových a prefabrikovaných stropech, vyplnění trhlin a děr a také pro spárování sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých a podobných sádrokartonových desek. Sádrokartonové desky namontované bez napětí lze stěrkovat bez výztužných pásů. Je třeba dodržovat pokyny výrobce desek pro zpracování. Stěrka profimur Super-Haftspachtel má velmi dobrou přilnavost k podkladu, výplňovou schopnost a pevnost. Je propustná pro vodní páru a tvoří optimální podklad pro následné tapetování a nátěry. Díky své poddajné konzistenci je tmel profimur Super-Haftspachtel vynikající pro vytváření hladkých nebo strukturovaných povrchů. Není vhodná pro použití v místech s přímým vystavením stříkající vodě, jako jsou např. mokré prostory, sprchy, bazény, solné lázně, komerčně využívané velkokuchyně a podobně, ani pro stěrkování na sklo, plast, dřevo, kov a disperzní podklady.

- Špachtle pro malířské a sádrokartonářské práce
- ideální pro celoplošné vyhlazení i pro spárování sádrokartonových a sádrovláknitých desek namontovaných bez napětí, a to i bez výztužných pásků
- pro všechny sádrokartonové systémy podle normy EN 13963
- s přísadou syntetické pryskyřice a vyztužené vlákny
- lze vysunout až na nulu pro povrchy bez přesahů
- pro kvalitu povrchů Q1 – Q4 v suché výstavbě (podle technického listu č. 2 průmyslové skupiny pro sádrokartonové desky v rámci Spolkového svazu průmyslu sádrových a sádrokartonových desek e.V.)
- pro vnitřní prostory
- 45 minut doby zpracování
- V souladu s normami CE podle DIN EN 13963-4B a DIN EN 13279-1 (sádrová stěrka C7/20/2)

Oblast použití

Sádrová stěrka vyztužená syntetickou pryskyřicí s vynikajícími adhezními vlastnostmi pro stěny a stropy v interiéru.

Příprava

Lze použít na všechny minerální podklady (jako jsou sádrové, vápenné a cementové omítky, kámen, beton, pórobeton, zdivo a podobně) i na sádrokartonové, sádrovláknité, cementovláknité a podobné desky pro suchou výstavbu. Podklad musí být suchý, pevný a zbavený oddělovacích látek (prach, bednicí olej a podobně). Velmi hladký beton a silně savé, pískující a křídové podklady je třeba předem ošetřit základním nátěrem profimur Tiefengrund LF. Základní nátěr je třeba nanést také na broušené plochy a řezané hrany sádrokartonových desek, aby se vázal prach a snížila savost.

Zpracování

Příprava:
Nasypte 2 díly tmelu profimur Super-Haftspachtel do 1 dílu studené, čisté vody (např. 1 kg prášku do 600 ml vody) a promíchejte. Po 3 minutách tmel ještě jednou krátce promíchejte.

Zpracování:
Připravenou stěrkovou hmotu naneste do 45 minut stěrkou nebo hladicí lžící a uhlaďte ji do roviny s povrchem. Tmel profimur Super-Haftspachtel lze nanášet i ve větších vrstvách v jednom pracovním kroku a vytvrzuje rovnoměrně bez propadání nebo tvorby trhlin. V závislosti na tloušťce vrstvy, okolních podmínkách a stavební vlhkosti činí doba schnutí přibližně 24 hodin – za nepříznivých podmínek se doba schnutí může odpovídajícím způsobem prodloužit.

Praktický tip pro broušení:

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Obroušení tmelovaných ploch je nejjednodušší do 4 dnů po nanesení. Pro optimální výsledky broušení se doporučuje použít talířovou brusku (zrnitost brusiva 120) při nízkých až středních otáčkách a mírném tlaku.

Následné práce:
Aby se při bodovém tmelení zabránilo nerovnoměrnému zasychání následných nátěrů, je třeba opravená místa nebo i celou plochu natřít základním nátěrem profimur Tiefengrund LF.

Spotřeba
cca 1 kg prášku na m² při tloušťce vrstvy 1 mm.

Úložiště
Skladujte mimo dosah dětí, v chladu a suchu. Otevřené balení uchovávejte dobře uzavřené.

Poznámky
Nepoužívejte při teplotě předmětu a okolí nižší než +5 °C. Nářadí po použití očistěte vodou.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.baufan.de nebo na adrese info@baufan.de.

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální odpad nebo jako stavební odpad. Číslo kódu odpadu EWC: 17 08 02. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo do půdy.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.