Betonkontakt 710

Technický informační list

/ Číslo výrobku 069404208 / EAN 4016215105009



Speciální základní nátěr na vodní bázi pro zlepšení přilnavosti sádrových, cementových a vápenných stěrkových hmot a omítek na hladkých, neabsorbujících nebo mírně absorbujících minerálních površích (zejména beton). Obzvláště vhodný pro hladký monolitický beton nebo plné betonové stropy z stavebních prvků, jakož i pro vyhlazené povrchy prefabrikátů z betonu a desky z tvrdé polystyrenové pěny. Mírně načervenalé zbarvení produktu umožňuje snadnou kontrolu již ošetřeného povrchu.

- vysoká odolnost vůči zásadám
- načervenalé zbarvení
- neobsahuje rozpouštědla ani změkčovadla
- příchytný povrch
- pro vnitřní prostory

Oblast použití

Adhezivní základní nátěr na vodní bázi pro hladké minerální povrchy (zejména beton).

Příprava

Podklad musí být pevný, suchý a bez volných částic a oddělovacích prostředků (formovací olej, prostředky pro následnou úpravu atd.). Je třeba vyloučit vlhkost a pronikání vlhkosti z podkladu. Plochy, které se nemají ošetřovat, je třeba zakrýt, protože stříkance se později obtížně odstraňují.

Zpracování

Před použitím přípravek profimur Betonkontakt promíchejte a naneste válečkem, štětcem, štětkou nebo vhodným stříkacím zařízením (šnekovým čerpadlem). Pouze při strojním nanášení lze případně přidáním malého množství vody upravit konzistenci pro stříkání. Při ruční aplikaci nanášejte křížově vrstvu na vrstvu. Následné práce provádějte až po úplném vyschnutí. Doba schnutí minimálně 24 hodin – v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Při nízkých teplotách a vysoké vlhkosti vzduchu se doba schnutí odpovídajícím způsobem prodlužuje. Před omítáním je třeba stupeň vyschnutí zkontrolovat stíracím testem.

Spotřeba

cca 250 g/m² na jednu vrstvu – v závislosti na podkladu. Přesné množství naneseného nátěru zjistěte zkušebním nátěrem na daném předmětu.

Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou, chráněnou před dětmi a uloženou na chladném, ale nezamrzajícím místě.

Poznámky

Nepoužívejte při teplotě předmětu a okolního prostředí nižší než +5 °C. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou. Při nanášení stříkáním nevdechujte rozprašovanou mlhu. Nářadí ihned po použití očistěte vodou.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.baufan.de nebo na adrese info@baufan.de.

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

odpad nebo jako stavební odpad. Kapalné zbytky likvidujte podle kódu odpadu EWC 08 01 12. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo do půdy.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.