

2,5l / Položka č.100608 / EAN 4016215100608

5l / Položka č.100622 / EAN 4016215100622

10l / Položka č.100646 / EAN 4016215100646



Tato matná fasádní barva je ideální pro nové i renovační nátěry a zaujme dobrou krycí schopností a rovnoměrným vzhledem povrchu. Nestárne, nežloutne a je odolná vůči povětrnostním vlivům. Robustní nátěr spolehlivě chrání vnější povrchy a zajišťuje dlouhodobě čistý a úhledný vzhled fasády.

- Matná disperzní barva na bázi syntetické pryskyřice
- pro nestárnoucí a nežloutnoucí fasádní nátěry
- Dobrá kryvost
- bezvzduchový postřik
- 1 litr na cca 6 m² pro jeden nátěr na hladký podklad.

Oblast použití

Bílá disperzní barva s dobrou krycí schopností pro nové nátěry i renovace.

Příprava

Pro všechny minerální podklady z betonu, cementové a vápenocementové omítky, zdivo, vláknocementové desky. Také pro lepicí vápenné, minerální a silikátové nátěry za studena. Podklad musí být suchý, čistý, pevný, savý a zbavený prachu a mastnoty. Podklady, které nelze konsolidovat nebo nejsou dostatečně přilnavé, musí být zcela odstraněny. Vysoce savé, brousitelné a křídové podklady opatřete základním nátěrem baufan Silikátový fixační prostředek. V případě pochybností naneste zkušební vrstvu. Trhliny, díry a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávací hmotou baufan (např. baufan exteriérová plnidla).

Zpracování

Před použitím barvu dobře promíchejte (barva může být tixotropní a hustá) a naneste ji válečkem, štětcem, štětkou, plochým štětcem nebo vhodným stříkacím zařízením. Barvu lze upravit na pracovní konzistenci s max. 10 % baufan silikátového fixativu. Jsou nutné dva nátěry. Při natírání větších ploch pracujte "mokrý do mokrého", aby nedocházelo k nánosům. Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Doba schnutí: cca 8 hodin za normálních podmínek (+20 °C, relativní vlhkost 65 %, mírně savý podklad); při nepříznivých podmínkách delší doba schnutí. Tónování: S maximálně 3 % univerzálních tónovacích koncentrátů (typy LW oxidů) Poznámky k aplikaci bezvzduchovým stříkáním: Úhel stříkání: 50° Tryska: 0,023 - 0,027 Tlak stříkání: 120 - 180 barů.

Spotřeba

Hladké povrchy/jemná zrnitost omítky → od 150 ml/m² Přesné množství spotřeby určete zkušebním nátěrem na objektu.

Úložišť

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na chladném, ale nezamrzajícím místě. Pokud je neotevřený a správně skladovaný, je doba použitelnosti nejméně do: viz etiketa šarže.

Poznámky

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C pro materiál, cirkulující vzduch a podklad Nezakrývejte lakované plochy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během nanášení a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Nevdechujte rozprašovanou mlhu. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné brýle (ne skleněné). V případě zasažení očí nebo kůže okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se barva dostala do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné nádoby odevzdejte pouze k recyklaci. Pozor! Při stříkání mohou vznikat nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosol nebo mlhu. Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2/P2. GISCODE pro nátěrové hmoty: BSW10 Limitní hodnota VOC pro tento výrobek v EU: (kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010) Obsah VOC v tomto výrobku max. 1 g/l.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.