



La imprimación estabilizada para vidrio al agua a base de silicato potásico garantiza una consolidación duradera de los soportes minerales y regula de forma fiable la absorbencia. Crea las condiciones óptimas para los recubrimientos posteriores y también es ideal para el diluido profesional de pinturas de silicato - para una máxima adherencia y resultados duraderos.

- Imprimación estabilizada para vidrio al agua a base de silicato potásico
- Imprimación para sustratos minerales
- Diluyente para pinturas de silicato
- Alta permeabilidad al vapor de agua
- tiene propiedades naturales contra el moho
- Sin conservantes, disolventes ni plastificantes
- para interior y exterior

Ámbito de aplicación

Para la fijación de sustratos minerales de alta y diferente absorción y para diluir pinturas de silicato.

Preparación

Adecuado para sustratos como superficies de paredes y techos de hormigón, enlucido de cemento y cal-cemento, mampostería, sustratos de yeso, placas de fibrocemento. También para revestimientos adhesivos de cal, minerales y silicatos en frío. El soporte debe estar seco, limpio, sano, absorbente y libre de polvo y grasa. Los soportes no consolidables o que no adhieran suficientemente, así como las capas sinterizadas, deben eliminarse completamente. En caso de duda, aplicar una capa de prueba. Reparar grietas, agujeros y desniveles con una masilla baufan adecuada. Cubrir previamente las superficies que no se vayan a pintar, especialmente las de cristal, aluminio y cerámica. Lavar inmediatamente con agua las salpicaduras.

Tratamiento

Agitar o remover bien antes de usar y aplicar con brocha, pincel, brocha plana o equipo de pulverización adecuado. La imprimación puede aplicarse sin diluir o diluida hasta 1:2 con agua. Imprimir sustratos muy absorbentes dos veces mojado sobre mojado y pasar el rodillo. No mezclar con imprimaciones y pinturas a base de otros materiales. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso. Tiempo de secado: aprox. 6 horas en condiciones normales (+20 °C, 65% de humedad relativa, sustrato moderadamente absorbente); en condiciones desfavorables, el tiempo de secado es correspondientemente más largo.

Consumo

Superficies lisas/grano fino de yeso → a partir de 100 ml/m² Determinar la cantidad exacta de consumo mediante recubrimiento de prueba sobre el objeto.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. Si no se abre y se almacena correctamente, la vida útil es de al menos hasta: véase la etiqueta del lote.

Notas

Temperatura de procesado: de +5 °C a +30 °C para el material, el aire circulante y el sustrato No cubrir las superficies a pintar. Mantener fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. No inhalar la niebla de pulverización. Evitar comer, beber y fumar mientras se utiliza la pintura. Usar gafas de seguridad (no de cristal). En caso de contacto con los ojos o la piel, aclarar inmediatamente con abundante agua. No dejar que penetre en desagües, vías fluviales o en el suelo. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado. GISCODE para materiales

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

de recubrimiento: BSW40 Valor límite de COV de la UE para este producto: (Cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Contenido de COV de este producto máx.: 1 g/l

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.