

Pintura mural resistente al lavado

Ficha técnica

2,5l / Nº de artículo 100509 / EAN 4016215100509

5l / Nº de artículo 100523 / EAN 4016215100523

10l / Nº de artículo 100547 / EAN 4016215100547



Pintura blanca mate con buen poder cubriente para paredes y techos en interiores. Aplicación sencilla y eficaz con rodillo, brocha o un pulverizador adecuado.

- Pintura interior mate
- Buena opacidad
- racional para procesar
- Ratio de contraste clase 3 con un rendimiento de 8 m²/l
- Nivel de brillo mate
- cumple los requisitos del AgBB (Comité para la evaluación sanitaria de los productos de construcción)
- Sin disolventes, plastificantes ni sustancias empañantes
- pulverizable sin aire

Ámbito de aplicación

Pintura de dispersión blanca para superficies interiores.

Preparación

Para todos los soportes minerales (como hormigón, mampostería, masillas, enlucidos de cemento, yeso y cal), placas de yeso laminado y otros paneles de construcción en seco, capas de pintura de dispersión bien adheridas, así como papel pintado rugoso y otros revestimientos de pared que se puedan pintar. El soporte debe estar seco, limpio, en buen estado, y libre de polvo y grasa. Elimine del soporte cualquier material suelto, papel pintado antiguo y pinturas que no se adhieran bien. Imprima los soportes muy absorbentes, arenosos o que desprendan polvo con el imprimador baufan Tiefgrund LF. Rellene las grietas, agujeros e irregularidades con una masilla adecuada de baufan.

Tratamiento

Remover bien antes de su uso y aplicar con rodillo, brocha, pincel, brocha plana o pulverizador adecuado. Para la capa de imprimación, la pintura se puede diluir con un máximo del 5 % de agua. La capa de acabado se aplica sin diluir, una vez que la primera capa se haya secado por completo. Al pintar superficies grandes, trabajar «húmedo sobre húmedo» para evitar marcas de transición. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

Tiempo de secado:

aprox. 5 horas en condiciones normales (+20 °C, 65 % de humedad relativa, soporte moderadamente absorbente); en condiciones desfavorables, el tiempo de secado se prolongará en consecuencia.

Tintado:

Con un máximo del 10 % de concentrados de tintado universales o de pintura en tono puro y para tinter.

Indicaciones para la aplicación con pulverizador airless:

Ángulo de pulverización: 50°

Boquilla: 0,023 – 0,027

Presión de pulverización: 120 – 180 bar

Consumo

Superficies lisas/revoque de grano fino → a partir de 150 ml/m²

Determinar el consumo exacto realizando una aplicación de prueba sobre la superficie.

Almacenamiento

Almacenar el envase bien cerrado, en un lugar fresco, pero protegido de las heladas.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

Notas

Temperatura de aplicación:

De +5 °C a +30 °C para el producto, el aire ambiente y el soporte

Mantener fuera del alcance de los niños. Cubrir las superficies que no se vayan a pintar. En trabajos de pulverización, utilice un filtro combinado A2/P2. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. Evite comer, beber y fumar mientras utiliza la pintura. Evite el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuagar inmediatamente y a fondo con agua. Evitar que el producto llegue al alcantarillado, a las aguas o al suelo.

Para obtener información relevante en materia de seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad. Puede descargar las fichas de datos de seguridad actualizadas en nuestra página web www.baufan.de.

Límite de COV de la UE para este producto (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Contenido máximo de COV de este producto: 1 g/l.

Eliminación:

Entregar para su reciclaje únicamente los envases completamente vacíos. Los restos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Los restos líquidos deben eliminarse según el código de residuos n.º 08 01 12.

GISCODE para productos de recubrimiento: BSW20

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.