Revoque de arcilla

Ficha técnica

7kg / Número de artículo 066002008 / EAN 4016215108000
18kg / Número de artículo 066005008 / EAN 4016215108017



Pintura de enlucido fino en tono blanco cálido para paredes y techos en interiores. Para acabados de textura fina sobre soportes minerales (como enlucidos de arcilla, yeso, cal y cemento, mampostería y hormigón), capas de pintura de dispersión y mineral bien adheridas y absorbentes, así como placas de yeso laminado y otros paneles de construcción en seco.Este enlucido para pintar presenta una alta capacidad de difusión del vapor de agua y regula la humedad, lo que contribuye a crear un clima interior agradable.

- textura fina del enlucido (granulometría de 0,5 mm)
- Fácil aplicación con rodillo o brocha
- Con una alta permeabilidad al vapor de agua y con propiedades reguladoras de la humedad
- Con una alta permeabilidad al vapor de agua y con propiedades reguladoras de la humedad
- Sin conservantes, disolventes ni plastificantes

Ámbito de aplicación

Pintura para interiores en tono blanco cálido con una textura de enlucido fino.

Preparación

Para soportes minerales (como enlucidos de arcilla, yeso, cal y cemento, mampostería y hormigón), capas de pintura de dispersión y mineral bien adheridas y absorbentes, así como placas de yeso laminado y otros paneles de construcción en seco. El sustrato debe estar seco, limpio, en buen estado, y libre de polvo y grasa. Retirar del sustrato el material suelto, los papeles pintados viejos y las capas de pintura que no se adhieran bien. Tratar previamente los sustratos muy absorbentes, arenosos o que desprendan polvo con el fijador de silicato baufan. Rellenar grietas, agujeros e irregularidades con una masilla de nivelación baufan adecuada.

Tratamiento

Remover bien antes de su uso y aplicar con rodillo, brocha o pincel, creando la textura deseada. En superficies claras y uniformes, suele bastar con una sola capa. De este modo se consigue una textura de enlucido fina. Para obtener una textura más marcada, se aplica una segunda capa una vez que la primera se haya secado por completo. También se debe aplicar una segunda capa en superficies muy oscuras o irregulares. En este caso, la capa de fondo se puede diluir con un máximo del 10 % de agua. La capa de acabado se aplica sin diluir, una vez que la primera capa se haya secado por completo. Limpiar los utensilios de trabajo con agua inmediatamente después de su uso.

Tiempo de secado:
aprox. 24 horas en condiciones normales (+20 °C, 65 % de humedad relativa, superficie moderadamente absorbente); en condiciones desfavorables, el tiempo de secado se prolongará en consecuencia.

Trabajos posteriores:
Una vez que se haya secado por completo, se recomienda aplicar una capa final con pintura de arcilla baufan.

Tintado:
Con un máximo del 4 % de concentrados de tintado universales (solo tipos LW-Qxyd).

Consumo

Glatte Flächen/feines Putzkorn → ca. 400 g/m²
Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

Almacenamiento
Mantenga el envase bien cerrado y guárdelo en un lugar fresco pero protegido de las heladas.

Notas
Temperatura de aplicación:
De +5 °C a +30 °C para el producto, el aire ambiente y el soporte

Mantener fuera del alcance de los niños. Cubrir las superficies que no se vayan a pintar. Debido a su elevado valor de pH, evitar el contacto con los ojos y la piel. Se recomienda el uso de guantes y gafas de protección (que no sean de cristal). En caso de contacto con la piel, enjuagar con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y, si es necesario, consultar a un médico. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. Evite comer, beber y fumar mientras utiliza la pintura. No vierta el producto en el alcantarillado, en cursos de agua ni en el suelo.

Consulte la ficha de datos de seguridad para obtener información relevante en materia de seguridad. Puede obtener las fichas de datos de seguridad actualizadas en nuestra página web www.baufan.de.

Límite de COV de la UE para este producto (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Contenido máximo de COV de este producto: 1 g/l.

Eliminación:
Llevar a reciclar únicamente los envases completamente vacíos. Los restos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Los restos líquidos deben eliminarse según el código de residuos n.º 08 01 12.

GISCODE para materiales de recubrimiento: BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.