

Espátula Fill+Finish 960

Ficha técnica

/ Nº de artículo 032404208 / EAN 4016215105283

/ Nº de artículo 032407208 / EAN 4016215105290



Ideal para alisar superficies completas, cerrar juntas en techos de filigrana y prefabricados, rellenar grietas y agujeros, así como para rejuntar placas de yeso, placas de fibra de yeso, placas de fibra de cemento y placas similares para construcción en seco. La masilla profimur Fill+Finish destaca por sus excelentes propiedades de aplicación y su excelente lijabilidad. La masilla permite la difusión del vapor de agua y constituye un soporte óptimo para todos los trabajos de empapelado y pintura. No es apta para su uso en zonas expuestas a salpicaduras directas de agua, como, por ejemplo, cuartos de baño, duchas, piscinas, baños de agua salada, cocinas industriales y similares, ni para aplicaciones sobre vidrio, plástico, madera, metal y soportes de pintura al agua.

- a base de yeso
- excelente capacidad de esmerilado
- Aplicación más ligera y sin marcas de línea de contorno
- gran estabilidad
- reforzado con fibra
- para calidades de superficie Q1 - Q4 en la construcción en seco (según la ficha técnica n.º 2 del Grupo Industrial de Placas de Yeso de la Asociación Federal de la Industria del Yeso y de las Placas de Yeso para la Construcción, e. V.)
- para interiores
- 60 minutos de tiempo de aplicación
- Conforme a la normativa CE según las normas DIN EN 13963-4B y DIN EN 13279-1 (masilla de yeso para superficies C7/20/2)

Ámbito de aplicación

Masilla de yeso blanca, enriquecida con resina sintética, con excelentes propiedades de adherencia para paredes y techos en interiores.

Preparación

Aplicable sobre todos los soportes minerales (como enlucido, piedra, hormigón, hormigón celular, mampostería, etc.), así como sobre placas de yeso laminado, de fibra de yeso, de fibra de cemento y placas similares para construcción en seco. El soporte debe estar seco, ser resistente y estar libre de agentes separadores (polvo, aceite de encofrado, etc.). Tratar previamente el hormigón muy liso, así como los soportes muy absorbentes, arenosos y que desprendan tiza, con el imprimador de penetración profimur LF. También deben imprimarse las superficies lijadas y los bordes cortados de los paneles de yeso, para fijar el polvo y reducir la absorbancia. Los soportes no absorbentes, lisos o densos deben tratarse previamente con una imprimación que contenga cuarzo (p. ej., profimur Betonkontakt 710).

Tratamiento

Preparación:

Echar 2 partes de la masilla profimur Fill+Finish en 1 parte de agua fría y limpia (por ejemplo, 1 kg de polvo en 600 ml de agua) y mezclar. Pasados 3 minutos, volver a remover brevemente la masilla.

Aplicación:

Aplicar la masilla preparada en un plazo de 60 minutos. Si es necesario, se puede aplicar una segunda capa «húmedo sobre húmedo» (inmediatamente después de que se haya endurecido la primera capa) sin que se formen grumos ni rayas. Dependiendo del espesor de la capa, las condiciones ambientales y la humedad de la obra, el tiempo de secado es de unas 24 horas; en condiciones desfavorables, el tiempo de secado puede prolongarse en consecuencia.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

Consejo práctico para el lijado:

Las superficies enmasilladas se liján más fácilmente en un plazo de 4 días tras la aplicación. Para obtener unos resultados de lijado óptimos, se recomienda utilizar una lijadora de disco (grano 150-180) a velocidades lentas o medias y con poca presión.

Trabajos posteriores:

Para evitar un secado irregular de las capas posteriores en los retoques puntuales, se recomienda imprimir las zonas reparadas, o incluso toda la superficie, con la imprimación Profimur Tiefengrund LF.

Consumo

aprox. 1 kg de polvo por m² con un espesor de capa de 1 mm.

Almacenamiento

Mantener fuera del alcance de los niños, en un lugar fresco y seco. Conservar los envases abiertos bien cerrados.

Notas

No aplicar a temperaturas inferiores a +5 °C, tanto de la superficie como ambientales. Limpiar las herramientas con agua después de su uso.

Para consultar los datos relevantes en materia de seguridad, remítase a la ficha de datos de seguridad. Puede obtener las fichas de datos de seguridad actualizadas a través de nuestra página web www.baufan.de o en info@baufan.de.

Desechar para su reciclaje únicamente los envases completamente vacíos. Los restos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Código de residuos EWC n.º 17 08 02. Evitar que el producto llegue al alcantarillado, a las aguas o al suelo.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.