Masilla de cal 904

Ficha técnica

/ Número de artículo 026503208 / EAN 4016215105221



Masilla de cal lista para usar para soportes minerales en interiores. La masilla de cal profimur destaca por su alta capacidad de difusión del vapor de agua y tiene un efecto regulador de la humedad y equilibrador del clima interior. Una vez que se ha secado por completo, las superficies enlucidas se pueden lijar con gran facilidad.

- listo para su uso
- para sustratos minerales
- Muy buenas propiedades de lijado
- Sin conservantes, disolventes ni plastificantes
- muy transpirable
- para interiores

Ámbito de aplicación

Masilla blanca lista para usar, de base mineral, para paredes y techos en interiores.

Preparación

Aplicable sobre todos los soportes minerales (hormigón, hormigón celular, placas de silicato de calcio, enlucidos de cal y cemento, mampostería, etc.). No es adecuado para soportes de yeso (revoques de yeso, masillas de yeso, placas de yeso laminado), suelos, soportes de pintura de dispersión, vidrio, metal, plástico y madera. El soporte debe estar seco, ser resistente y estar libre de polvo y grasa. Los soportes muy absorbentes, que desprendan arena o que se desprendan en forma de tiza, así como las superficies lijadas, deben tratarse previamente con un fijador de silicato.

Tratamiento

Remover bien la masilla de cal profimur antes de su uso (a ser posible, con una máquina; se puede añadir hasta un 3 % de agua) y aplicarla con una espátula o una llana, alisándola hasta que quede a ras de la superficie. En caso de aplicación sobre toda la superficie, el espesor máximo de la capa es de 4 mm. Una vez seco, el enlucido de cal profimur se puede lijar ligeramente si es necesario (a partir de un grano de 150).

Aplicación con pulverizador:
Solo se deben utilizar pulverizadores airless homologados por el fabricante del equipo para la aplicación de masillas pulverizables. Presión de servicio: 130 bar; tamaño de la boquilla: 551; longitud de la manguera: máx. 15 m.

La masilla se endurece al secarse; el tiempo de secado depende del espesor de la capa aplicada, las características del sustrato y las condiciones ambientales. Las capas de pintura y los trabajos de encolado posteriores solo deben realizarse una vez que la superficie enmasillada se haya secado por completo.

Consumo

Aprox. 1,7 kg por m² con un espesor de aplicación de 1 mm. Determinar el consumo exacto mediante una aplicación de prueba sobre la superficie.

Almacenamiento

Mantenga el envase bien cerrado, a prueba de niños y guárdelo en un lugar fresco pero libre de heladas.

Notas

No aplicar el producto cuando la temperatura del objeto y del ambiente sea inferior a +5 °C o superior a +35 °C. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

Consulte la ficha de datos de seguridad para obtener información relevante en materia de seguridad. Puede obtener las fichas de datos de seguridad actualizadas en nuestra página web www.baufan.de o en info@baufan.de.

Dese a reciclar únicamente los envases completamente vacíos. Los restos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Eliminar los restos no endurecidos según el código de residuos EWC 08 04 10. Evitar que el producto llegue al alcantarillado, a las aguas o al suelo.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.