

Masilla «Fill+Finish ready» 950

Ficha técnica

/ Nº de artículo 032202208 / EAN 4016215105320

/ Nº de artículo 032204208 / EAN 4016215105306



Masilla blanca multiuso ligera, lista para usar, para interiores. Para alisar enlucidos, hormigón, hormigón celular y mampostería, así como para el enlucido completo de placas de yeso con calidades de acabado Q3-Q4. También es ideal para el enlucido de acabado de juntas de placas de yeso previamente enlucidas con grado de acabado Q2, así como para el enlucido de juntas según el grado Q1 de placas de yeso con perfiles de borde HRAK (Vario) y AK, utilizando tiras de recubrimiento para juntas.

- Masilla ligera multiusos lista para usar
- acabado ligero y suave
- adherencia óptima al sustrato
- Muy buenas propiedades de lijado
- sin disolventes ni plastificantes
- para calidades de superficie Q1 - Q4 en la construcción en seco (según la ficha técnica n.º 2 del Grupo Industrial de Placas de Yeso de la Asociación Federal de la Industria del Yeso y de las Placas de Yeso para la Construcción, e. V.)
- para interiores
- Conforme a la norma CE según la norma DIN EN 13963-3A

Ámbito de aplicación

Masilla ligera blanca multiuso, lista para usar, para superficies interiores.

Preparación

Aplicable sobre todos los soportes minerales (por ejemplo, hormigón, yeso, enlucidos de cal y cemento, ladrillo, etc.), pinturas de dispersión, revocos de resina sintética, así como sobre placas de yeso laminado, de fibra de yeso, de fibra de cemento y placas similares para construcción en seco, según la norma EN 13963. No apto para zonas húmedas.

Tratamiento

Remover la masilla «profimur Fill + Finish ready» antes de su uso y aplicarla con una llana alisadora. Espesor máximo de aplicación: 3 mm para los grados de acabado Q3-Q4, así como en aplicaciones sobre toda la superficie.

Una vez secas, las superficies enlucidas se pueden lijar con mucha facilidad. Si se prevé empapelar la superficie, es necesario aplicar una capa de imprimación con profimur Tiefengrund LF antes de pegar el revestimiento mural.

Aplicación con pulverizador:

Solo se deben utilizar pulverizadores airless homologados por el fabricante del equipo para la aplicación de masillas pulverizables.

Presión estática: 215 bar; presión de trabajo: 160 – 180 bar; tamaño de la boquilla: 029 – 041; longitud de la manguera: máx. 15 m.

La masilla se endurece por secado; el tiempo de secado depende del espesor de la capa aplicada, las características del soporte y las condiciones ambientales. Las capas posteriores y los trabajos de encolado solo deben realizarse una vez que la superficie enmasillada se haya secado por completo.

Consumo

aprox. 1,1 kg por m² con un espesor de aplicación de 1 mm. Determinar el consumo exacto mediante una aplicación de

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

prueba sobre la superficie.

Almacenamiento

Mantenga el envase bien cerrado, a prueba de niños y guárdelo en un lugar fresco pero sin escarcha.

Notas

Al aplicar masilla sobre placas de yeso, deben respetarse las instrucciones de aplicación del fabricante de las placas. Si se aplica masilla según la norma Q1, debe colocarse una cinta de recubrimiento de juntas. No aplicar a temperaturas inferiores a +5 °C, tanto en la superficie de trabajo como en la temperatura ambiente. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

Consulte la ficha de datos de seguridad para obtener información relevante en materia de seguridad. Puede obtener las fichas de datos de seguridad actualizadas a través de nuestra página web www.baufan.de o en info@baufan.de.

Dese a reciclar únicamente los envases completamente vacíos. Los restos de material secado pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Los restos no endurecidos deben eliminarse según el código de residuos EWC 08 04 10. Evitar que el producto llegue al alcantarillado, a las aguas o al suelo.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.