

Masilla superadherente 945

Ficha técnica

/ Nº de artículo 003904208 / EAN 4016215105016

/ Nº de artículo 003908208 / EAN 4016215105030



Ideal para alisar superficies completas, cerrar juntas en techos de filigrana y prefabricados, rellenar grietas y agujeros, así como para rejuntar placas de yeso laminado, placas de yeso-fibra, placas de cemento-fibra y placas similares para construcción en seco. Las placas de construcción en seco instaladas sin tensiones pueden enlucirse sin necesidad de bandas de refuerzo. Deben respetarse las instrucciones de aplicación de los fabricantes de las placas. La masilla de alta adherencia profimur Super-Haftspachtel presenta una excelente adherencia al sustrato, poder de relleno y estabilidad. Permite la difusión del vapor de agua y constituye un sustrato óptimo para los posteriores trabajos de empapelado y pintado. Gracias a su consistencia suave, la masilla superadherente profimur es ideal para crear superficies lisas o texturizadas. No es adecuado para su uso en zonas expuestas directamente a salpicaduras de agua, como, por ejemplo, cuartos de baño, duchas, piscinas, baños de agua salada, cocinas industriales y similares, ni para aplicaciones sobre vidrio, plástico, madera, metal y soportes de pintura de dispersión.

- Espátula para pintura y placas de yeso
- Ideal para alisar toda la superficie y para rejuntar placas de yeso y placas de yeso y fibra instaladas sin tensiones, incluso sin tiras de refuerzo.
- para todos los sistemas de placas de yeso según la norma EN 13963
- recubierto de resina sintética y reforzado con fibra
- Extensible hasta quedar a cero para superficies sin rebordes
- para calidades de superficie Q1 - Q4 en la construcción en seco (según la ficha técnica n.º 2 del Grupo Industrial de Placas de Yeso de la Asociación Federal de la Industria del Yeso y de las Placas de Yeso para la Construcción, e.V.)
- para interiores
- 45 minutos de tiempo de aplicación
- Conforme a la normativa CE según las normas DIN EN 13963-4B y DIN EN 13279-1 (masilla de yeso para superficies C7/20/2)

Ámbito de aplicación

Masilla de yeso reforzada con resina sintética con excelentes propiedades de adherencia para paredes y techos en interiores.

Preparación

Aplicable sobre todos los soportes minerales (como enlucidos de yeso, cal y cemento, piedra, hormigón, hormigón celular, mampostería y similares), así como sobre placas de yeso laminado, de fibra de yeso, de fibra de cemento y placas similares para construcción en seco. El soporte debe estar seco, ser resistente y estar libre de agentes separadores (polvo, aceite de encofrado, etc.). Los soportes de hormigón muy lisos, así como los muy absorbentes, arenosos o que desprenden tiza, deben tratarse previamente con el imprimador de penetración profimur LF. También deben imprimarse las superficies lijadas y los bordes cortados de las placas de yeso-cartón para fijar el polvo y reducir la absorbencia.

Tratamiento

Preparación:

Echar 2 partes en volumen de masilla «profimur Super-Haftspachtel» en 1 parte en volumen de agua fría y limpia (por ejemplo, 1 kg de polvo en 600 ml de agua) y mezclar. Pasados 3 minutos, volver a remover brevemente la masilla.

Aplicación:

Aplicar la masa preparada en un plazo de 45 minutos con una espátula o una llana alisadora y alisar hasta que quede a ras

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

de la superficie. La masilla superadherente profimur también se puede aplicar en capas más gruesas en una sola pasada y se endurece de manera uniforme sin hundirse ni agrietarse. Dependiendo del espesor de la capa aplicada, las condiciones ambientales y la humedad de la obra, el tiempo de secado es de unas 24 horas; en condiciones desfavorables, el tiempo de secado puede prolongarse en consecuencia.

Consejo práctico para el lijado:

Las superficies enmasilladas se lijan más fácilmente en un plazo de 4 días tras la aplicación. Para obtener unos resultados de lijado óptimos, se recomienda utilizar una lijadora de plato (grano del abrasivo 120) a velocidades lentas o medias y con poca presión.

Trabajos posteriores:

Para evitar un secado desigual de las capas posteriores en los retoques puntuales, se deben imprimir las zonas retocadas, o incluso toda la superficie, con el imprimador profimur Tiefengrund LF.

Consumo

aprox. 1 kg de polvo por m² con un espesor de capa de 1 mm.

Almacenamiento

Mantener fuera del alcance de los niños, en un lugar fresco y seco. Mantener los envases abiertos bien cerrados.

Notas

No aplicar a temperaturas inferiores a +5 °C, tanto del producto como del ambiente. Limpiar las herramientas con agua después de su uso.

Consulte la ficha de datos de seguridad para obtener información relevante en materia de seguridad. Puede obtener las fichas de datos de seguridad actualizadas en nuestra página web www.baufan.de o en info@baufan.de.

Desechar para su reciclaje únicamente los envases completamente vacíos. Los restos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Código de residuos EWC n.º 17 08 02. Evitar que el producto llegue al alcantarillado, a las aguas o al suelo.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.