

Kruntimine-Värvimine valge

Tehniline teabeleht

5l / Artikli nr.124758 / EAN 4016215124758



See kruntvärv loob ideaalse aluse kvaliteetsete sise- ja välisvärvide jaoks. See tagab optimaalselt ettevalmistatud aluspinnal ja toetab ühtlast ja ohutut pealekandmist järgnevatele emulsioon- ja silikoonvaiguvärvidele ning emulsioon-silikaatvärvide sisekattele. Tagab usaldusväärsed tulemused ja puhta, kauakestva viimistluse.

- Valge läbipaistmatu spetsiaalne kruntvärv
- vahendamiskohustus
- Optimeerib järgnevate kihtide avanemisaega
- tugevdab pinda ja reguleerib imavust
- Ei sisalda lahusteid ega plastifikaatoreid
- sees ja väljas

Kohaldamisala

Kruntvärv sise- ja välistingimustes kasutamiseks: loob optimaalse aluse dispersioon-, silikoonvaik- ja dispersioon-silikaatvärvidele.

Ettevalmistus

Kõigile mineraalsetele aluspindadele, kipsplaatidele ja kipsplaatidele, renoveerimisvillale, emulsioonidele, silikoonvaikude ja silikaatvärvidele, sünteetilistele vaigukrohvidele, mitteraudmetallidele ja paljudele plastidele (mitteraudmetallide ja plastide puhul teha proovikiht). Aluspind peab olema tugev, kuiv, terve, puhas ja eraldusainete vaba. Eeltöödelda tugevalt imav, liivav ja kriidiga kaetud aluspinnad bausfan Deep Primer LF-ga. Eemaldage alused, mida ei saa konsolideerida ja millel on halb haarduvus. Kahtluse korral kandke proovikihti.

Töötlemine

Enne kasutamist hästi segada ja peale kanda rulli, pintsli, pintsli, lame pintsli või sobiva pihustusseadmega. Kuivamisaeg: normaaltingimustes (20 °C, 65 % suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav alus) ca 6-8 tundi - ebasoodsates tingimustes pikem kuivamisaeg. Toonimine: max. 10 % universaalsete toonimiskontsentratsioonidega. Märkused õhuvaba pihustamise kohta: pihustusnurk: 50° Pihustusdüs: 0,023 - 0,027 pihustusrõhk: 120 - 180 baari.

Tarbimine

100-130 ml/m² ühe kihi kohta siledal aluspinnal. Määrake täpne tarbimiskogus proovikihi pealekandmise teel objektile.

Ladustamine

Säilitage tihedalt suletud jahedas, külmavabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna säilivusaeg on vähemalt kuni: vt partii etikett.

Märkused

Materjali, tsirkuleeriva õhu ja põhimiku töötlemistemperatuur ei tohi olla alla +5 °C. Tööriistad tuleb pärast kasutamist kohe veega puhastada. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ettevaatust! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud hingamiskõlblikud tilgad. Ärge hingake sisse aerosooli või udu. Pihustamisel kasutada kombineeritud filtrit A2/P2. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist värvi kasutamise ajal. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Tühjad mahutid kõrvaldada ainult ringlussevõtuks. Kehtivad ohutuskardid on saadaval meie veebilehelt www.bb-farben.de või helistades telefonil 0341/44655-0. ELi LOÜde piirväärtus selle toote kohta: (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Selle toote LOÜ-sisaldus maksimaalselt: 1 g/l. Pinnakattematerjalide GISCODE: BSW20.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.