



Aqua-Deck valge plekiblokeerija

Tehniline teabeleht

750ml / Artikli nr.020173 / EAN 4016215020173

2,5l / Artikli nr.020180 / EAN 4016215020180

10l / Artikli nr.020203 / EAN 4016215020203



Valge, veepõhine renoveerimis- ja isolatsioonivärv, millel on suurepärane peitevõime siseruumides kasutamiseks. Takistab nikotiini, veeplekkide, tahma- ja rasvapekkide, kipsplaatide ja puitpaneelide värvainete ning sarnaste saasteainete sattumist aluspinnale. Sobib ideaalselt matt pinnakattevärviks, kuid seda saab ka tavalisel viisil üle värvida tapeetide, emulsioonvärvide ja krohvidega.

- Lahustivaba renoveerimisvärv, millel on kõrge läbipaistevus
- Takistab nikotiini, tahma, rasva ja veeplekkide sissetungi
- Eraldab värvusained kipsplaatidest, OSB- ja puittehtusplaatidest.
- 2 in 1 - isolatsioonivärv ja pinnakate
- Konstruksiooniklass 1, mille katvus on 6 m²/l.
- Märghõrdekandlusklass 2 vastavalt DIN EN 13300.
- Kiilto tase tuhm matt
- õhuta pihustatav
- siseruumides

Kohaldamisala

Valge isolatsioonivärv siseruumidele: katab nikotiini-, tahma-, rasva- ja veeplekke - ideaalne eluruumide ja hotellide kiireks renoveerimiseks.

Ettevalmistus

Sellistele aluspindadele nagu betoon, tsement- ja lubitsementkrohv, müüritised, kipspind, kiudtsementplaadid, samuti liimdispersioonkrohvidele ja tapeetidele. Sobib pinnakatteks või võib üle kanda tapeetide, emulsioonvärvide ja krohvidega. Kõik aluspinnad peavad olema puhtad, kuivad, terved, imavad ja lahustuvad. Tugevuse suurendamiseks kasutage baufan Deep Penetrating Primer LF. Alused, mida ei saa konsolideerida või mis ei haaku piisavalt, tuleb täielikult eemaldada. Kahtluse korral kandke proovikihti. Väga saastunud aluspinnad puhastage rasva lahustavate majapidamispuhastusvahenditega. Raskeid nikotiini-, tahma- või rasvapekke ja -saadusi töödelda eelnevalt mehaaniliselt (maha kraapida, maha lihvida).

Töötlemine

Segage enne kasutamist hästi läbi ja kandke pinnale rulli, pintsli, pintsli, lamedate pintslite või sobivate pihustusseadmetega. Kandke toodet lahjendamata kujul. Suuremate pindade katmisel töötage märja peale, et vältida kuhjumist. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega. Ärge segage teiste materjalidega, sh emulsioonide ja tahkete värvidega. Isolatsiooniefekt sõltub vastavast objektilahendusest. Enne pealekandmist on soovitatav teha proovipinnad kohapeal. Kuivamisaaeg: ca 12 tundi normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes pikem kuivamisaaeg. Toonimine: Toonimine on võimalik decoMIX toonimiskonsentraatidega (ainult LW oksiidi tüüpi) kuni max. 0,2%, ilma et see kahjustaks isolatsiooniefekti. Märkused õhuvaba pihustamise kohta Pihustusnurk: 50° Pihustusdüs: 0,023 - 0,027 Pihustrõhk: 120 - 180 bar.

Tarbimine

Siledad pinnad/peenike krohvimass → alates 150 ml/m² Määrake täpne tarbimiskogus kindlaks objektile tehtava proovikihi abil.

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt kuni: vt partii etikett.

Staatuse: 17.08.2026

Lehekülj 1/2

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

Märkused

Värvimistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjalile, tsirkuleerivale õhule ja aluspinnale Mitte katta värvimiseks mõeldud pindu. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Ärge hingake pihustusdu sisse. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist värvi kasutamise ajal. Kandke kaitseprille. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Tühjad mahutid viia ainult ringlusse. ettevaatust! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud hingamiskõlblikud tilgad. Ärge hingake aerosooli või udu sisse. Kasutage pihustamisel kombineeritud filtrit A2/P2.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.