



Puhas mineraalne kruntvärv katete ja impregneeringute jaoks. Sideaine mineraalsete krohvide ja silikaatvärvide jaoks. Kaaliumsilikaat tahkestab mineraalseid aluspindu sügavuti silikatsiooniga, vähendab imavust ja parandab järgnevate pinnakatete haarduvust. Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes.

- krundib ja tihendab liivakrohvi
- sise- ja välistingimustes
- Silikaatvärvide aluspinna eeltöötlus
- tugevdab ilma filmi moodustamiseta
- Väga hea veeauru läbilaskvus
- Ei sisalda säilitusaineid, lahusteid ega plastifikaatoreid.

Kohaldamisala

Kaaliumsilikaatlahus mineraalsete aluspindade tugevdamiseks, reguleerib imavust ja sobib ideaalselt silikaatvärvide eeltöötluseks.

Ettevalmistus

Kõigile mineraalsetele aluspindadele, nagu betoon, müüritised, tasandusmaterjalid, tsement- ja lubjakrohv. Eemaldab vanad, halvasti kinnituvad värvikihid ja lahtise krohvi.

Töötlemine

Kali-Wasserglas kantakse pintsli või sobiva pihustusseadmega (pihustamisel ei tohi pihustusudu sisse hingata). Sõltuvalt aluspinna imavusest võib Kali-Wasserglas'i lahjendada kuni 1:3 veega (lahjendatud lahust kasutada kohe). Tööriistad tuleb kohe pärast kasutamist veega puhastada. Kaitske töödeldavad pinnad pritsmete eest. Kuivamisaeg: normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind) ca 6 tundi; ebasoodsates tingimustes pikem kuivamisaeg.

Tarbimine

Sõltuvalt aluspinnast → 100 - 200 ml/m² Määrake täpne kasutatav kogus, kandes objektile proovikihi.

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas.

Märkused

Kasutustemperatuur: Vähemalt + 5 °C materjali, tsirkuleeriva õhu ja aluspinna puhul. Katta fooliumiga mittekäsitletavatel pinnadel. Vältida pritsmete sattumist klaasile, alumiiniumile, keraamikale, marmorile ja sarnastele materjalidele. Juhuslikud pritsmed tuleb viivitamatult veega eemaldada. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Ärge hingake pihustusudu sisse. Vältida kasutamist ajal söömist, joomist ja suitsetamist. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. baufan Kali-Wasserglas'i ei tohi kasutada lõppvärvina nähtavatel pindadel. Põhjustab nahaärritust. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Hoida laste kättesaamatus kohas. Ei tohi sattuda silmadesse, nahale ega riidele. Kanda kaitsekindaid/silmakaitset (mitte klaasi). SILMAVAHETUS: Loputada ettevaatlikult veega mitme minuti jooksul. Võimaluse korral eemaldada kontaktläätsed. Jätkata loputamist. KUI NAHALE: Pesta rohke seebi ja veega. Kui on vaja meditsiinilist nõu, hoidke pakend või identifitseerimissilt valmis. Sisukonteiner hävitada ohtlike jäätmete või erijäätmete kogumispunkti vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele eeskirjadele. tootekood: M-SK02 ELI LOÜde piirväärtus selle toote kohta: (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) LOÜde sisaldus selles tootes maksimaalselt: 0,1 g/l.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.