

Kaalium Veeklaas

Tehniline teabeleht

1l / Artikli nr.021118 / EAN 4016215021118



Kali-vesiklaas tugevdab mineraalseid aluspindu silikateerimise teel. Mineraalne krunt vähendab ja ühtlustab aluspinna imavust. Sobib kasutamiseks nii siseruumides kui ka väljas.

- mineraalne aluskreem
- krundib ja tihendab liivakrohvi
- Silikaatvärvide aluspinna eeltöötlus
- tugevdab ilma filmi moodustamiseta
- Väga hea veeauru läbilaskvus
- Ei sisalda säilitusaineid, lahusteid ega plastifikaatoreid.
- sise- ja välistingimustes

Kohaldamisala

Kaaliumsilikaadi lahus mineraalsete aluspindade tugevdamiseks ja imavuse reguleerimiseks. Ideaalne aluspindade eeltöötluks silikaatvärvide jaoks.

Ettevalmistus

Kõigile mineraalsetele aluspindadele, nagu betoon, müüritised, tasandusmaterjalid, tsement- ja lubjakrohv. Eemaldab vanad, halvasti kinnituvad värvikihid ja lahtise krohvi.

Töötlemine

Kali-vesiklaasi tuleb kanda peale pintsliga või sobiva pihustiga (pihustamisel ei tohi pihustatud udu sisse hingata). Sõltuvalt aluspinna imavusest võib kali-vesiklaasi lahjendada veega kuni suhtes 1:3 (lahjendatud lahust tuleb kohe kasutada). Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega.

Kuivamisaeg:

umbes 6 tundi tavatingimustes (+20 °C, suhteline õhuniiskus 65%, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes on kuivamisaeg vastavalt pikem.

Tarbimine

Sõltuvalt aluspinnast → 100 - 200 ml/m² Määrake täpne kasutatav kogus, kandes objektile proovikihi.

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas.

Märkused

Töötlemistemperatuur:

Vähemalt +5 °C materjali, ümbritseva õhu ja aluspinna puhul.

Enne töötlemist tutvuge ohutuskaardil esitatud ohutusandmetega. Ajakohased ohutuskaardid leiate meie veebilehelt www.baufan.de.

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Katke töötlemata pinnad kilega. Vältige pritsmeid klaasile, alumiiniumile, keraamikale, marmorile ja sarnastele materjalidele. Eemaldage juhuslikud pritsmed kohe veega. Tagage töötlemise ja kuivamise ajal

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.

piisav ventilatsioon. Kasutamise ajal tuleb vältida söömist, joomist ja suitsetamist. Ärge laske toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

baufan Kali-vesiklaasi ei tohi kasutada nähtavatel pindadel viimistluskihtina.

Tootekood: M-SK02

Selle toote ELi VOC-piirväärtus (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Selle toote VOC-sisaldus maksimaalselt: 0,1 g/l.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.