

Silikaat-fiksaator

Tehniline teabeleht

1l / Artikli nr.021088 / EAN 4016215021088

5l / Artikli nr.021095 / EAN 4016215021095



Stabiliseeritud veeklaasi alusvärv kaaliumsilikaadi baasil. Tugevdab aluspinda ja reguleerib imavust. Sobib ideaalselt ka silikaatvärvide lahjendamiseks.

- Stabiliseeritud veeklaasi kruntimine kaaliumsilikaadi baasil
- Kruntimine mineraalsetele aluspindadele
- Silikaatvärvide lahjendaja
- Väga hea veeauru läbilaskvus
- omab looduslikke omadusi hallituse vastu
- Ei sisalda säilitusaineid, lahusteid ega plastifikaatoreid.
- sise- ja välistingimustes

Kohaldamisala

Mineraalsete aluspindade kruntimiseks ning silikaatvärvide lahjendamiseks.

Ettevalmistus

Sobib aluspindadele, nagu betoonist, tsemendi- ja lubitsemendikrohvist ning müritistest seinad ja laed, samuti kipsaluspindadele ja kiudtsementplaatidele. Sobib ka hästi kinnitunud vanadele värvikihtidele, mis on tehtud lubi-, mineraal- ja silikaatvärvidega. Aluspind peab olema kuiv, puhas, imav, tolmu- ja rasvavaba. Mittekõvenevad või ebapiisava haardumisega aluspinnad ning paagutatud kihid tuleb täielikult eemaldada. Kahtluse korral tuleb teha proovivärvimine. Praod, augud ja ebatasasused tuleb parandada sobiva „baufan“ pahtliga.

Töötlemine

Enne kasutamist hästi loksutada või segada ning kanda peale harja, pintsliga või laia pintsliga. Alusvärvi võib kasutada lahjendamata või veega kuni 1:2 suhtes lahjendatuna. Väga tugevalt imavatele aluspindadele tuleb kanda kaks kihti märg-märg-meetodil ja hoolikalt sisse töötada. Puhastage töövahendid kohe pärast kasutamist veega.

Kuivamisaeg:

u. 6 tundi tavatingimustes (+20 °C, suhteline õhuniiskus 65 %, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes pikeneb kuivamisaeg vastavalt.

Tarbimine

Siledad pinnad/peene teralisusega krohv → alates 100 ml/m²

Täpne kulukogus tuleb kindlaks määrata proovivärvimise abil objektil.

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas.

Märkused

Töötlemistemperatuur:

+5 °C kuni +30 °C materjali, õhu ja aluspinnale

Pinnad, mida ei ole ette nähtud värvimiseks (eelkõige klaasist, alumiiniumist, keraamikast ja sarnastest materjalidest), tuleb eelnevalt katta. Juhuslikud pritsmed tuleb kohe veega maha pesta.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.

Ärge segage teistel materjalidel põhinevate kruntide ja värvidega.

Hoida laste käeulatuses eemal. Vältida nahale ja silmadesse sattumist. Kanda kaitsekindaid ja kaitseprille (mitte klaasist). Nahale sattumisel loputage rohke veega. Silma sattumisel loputage kohe rohke veega ja pöörduge vajadusel arsti poole. Ärge laske toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid leiate meie veebilehelt www.baufan.de.

Kõrvaldamine:

Ringlussevõtuks anda ainult täielikult tühjendatud pakendid. Jäätmekood EWC 08 01 12.

GISCODE katteainete jaoks: BSW40

Selle toote ELi VOC-piirväärtus: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)

Selle toote maksimaalne VOC-sisaldus: 1 g/l

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.