Sügavalt tungiv krunt - lahustivaba

Tehniline teabeleht

1l / Toote number 101506 / EAN 4016215101506
5l / Toote number 101520 / EAN 4016215101520
10l / Toote number 101551 / EAN 4016215101551



Meie spetsiaalne, suure tungimistulemusega krunt tungib sügavale aluspinnale, kindlustab usaldusväärselt lihvitud ja kriidiga kaetud pinnad ning tagab ühtlase, vähendatud imavuse. Ideaalne alus kauakestvate pinnakatete ja täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks - ohutu, tõhus ja professionaalne.

- Lahustivaba Hydrosol akrülaatprimer
- Kõrge sügavuse efekt tänu ülipeenele hüdrosooldispersioonile
- kasutusvalmis lihvimis- ja kriidipindade tihendamiseks
- Imavuse reguleerimiseks võib lahjendada veega kuni 1:1.
- läbipaistev kuivatamine
- sise- ja välistingimustes

Kohaldamisala

baufan Tiefgrund LF on spetsiaalne suure tungimissügavusega kruntvärv liivatatud ja kriidistunud aluspindade tihendamiseks ja imavuse vähendamiseks.

Ettevalmistus

Sobib kõikidele mineraalsetele aluspindadele, nagu betoon, krohv, tellis jne, ja kipsplaatidele. Aluspind peab olema puhas, kuiv, imav ja lahustusvahenditest vaba. Alused, mida ei saa konsolideerida või mis ei haaku piisavalt, tuleb täielikult eemaldada. Kahtluse korral tuleb luua katsepind.

Töötlemine

Kooskõlastage kruntimine järgneva tootega. Imavuse reguleerimiseks võib baufan Tiefgrund LF-i lahjendada veega kuni 1:1. Enne kasutamist hästi loksutada või segada ja kanda pintsli, pintsli või sobiva pihustusseadmega. Tööriistad puhastada veega kohe pärast kasutamist. Eelnevalt mitte töödeldavad pinnad katta, sest kuivanud pritsmeid on hiljem raske eemaldada. Kuivamisaeg: normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind) ca 6-8 tundi; ebasoodsates tingimustes pikem kuivamisaeg.

Tarbimine

1 liiter = umbes 10 m² lahjendamata pinnakatte puhul Määrake täpne tarbimiskogus kindlaks, kandes objektile proovikihi.

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt 24 kuud alates tootmiskuupäevast (vt partii etikett).

Märkused

Töötlemistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjali, välisõhu ja aluspinna puhul Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Ärge hingake pihustusudu sisse. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist värvi kasutamise ajal. Kandke kaitseprille. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Hävitage tühjad mahutid ainult ringlussevõtuks.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.