

2,5l / Artikli nr.100011 / EAN 4016215100011
5l / Artikli nr.100028 / EAN 4016215100028
10l / Artikli nr.100035 / EAN 4016215100035



Valge lubjahüdraadi baasil valmistatud mineraalne värv. Kuivades moodustab pühkimiskindla pinna. Sobib niisketesse ruumidesse, pesuruumidesse, garaažidesse, keldritesse, veinikeldritesse, tallidesse ja sarnastesse ruumidesse. Võib kasutada ka välistingimustes, kui aluspind on kaitstud paduvihma eest. Ideaalne mälestusmärgina kaitstud hoonetele. Iseloomustab seda kõrge valge aste ja väga hea hingavus.

- valge lubjahüdraadi baasil valmistatud mineraalne värv
- kasutusvalmis
- Sobib ideaalselt niisketesse ruumidesse, pesuruumidesse, garaažidesse, keldritesse jne.
- Kõrge valgelusaste
- määrdumiskindel
- Väga hea veeauru läbilaskvus
- Ei sisalda säilitusaineid, lahusteid ega plastifikaatoreid.

Kohaldamisala

Valge lubjahüdraadi baasil valmistatud mineraalne krohv sise- ja välispindadele. Pühkimiskindel, hingav, ideaalne niisketesse ruumidesse ja mälestusmärkide kaitseks.

Ettevalmistus

Kõikidele mineraalsetele aluspindadele, nagu lubja- ja tsementipõhised krohvid ja värvikihtid. Aluspind peab olema leeliskindel, kuiv, puhas, kandevõimeline ning tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage aluspinnalt lahtine materjal, vanad tapeedid ja halvasti kinnitunud värvikihtid. Tugevalt imavad, liivavad ja kriituvad aluspinnad tuleb eelnevalt töödelda baufan silikaat-fiksaatoriga. Kahtluse korral tehke proovivärvimine. Praod, augud ja ebatasasused tuleb parandada sobiva baufan pahtlimassiga.

Töötlemine

Enne kasutamist segage hoolikalt läbi ja kandke peale rulliga, harjaga, pintsliga, laiaharjaga või sobiva pihustiga. Alusvärvina võib värvi vajaduse korral lahjendada veega kuni 15%; pealiskihina kandke peale lahjendamata. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist puhta veega.

Kuivamisaeg:

umbes 5 tundi tavatingimustes (+20 °C, suhteline õhuniiskus 65%, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes pikeneb kuivamisaeg vastavalt.

Värvitooni reguleerimine:

Siseruumides võib värvi tooni reguleerida maksimaalselt 4% universaalsete värvitooni kontsentratsioonidega (LW Oxyd-tüübid). Välisvärvimisel värvi tooni ei tohi reguleerida.

Juhised airless-pihustamiseks:

Enne kasutamist tuleb värv survest vabalt läbi sõeluda (silma suurus 0,5 mm).

Masinafilter: 30 mesh

Pihustusnurk: 40°–50°

Düs: 0,025 – 0,027

Pihustusrõhk: 120 – 180 bar

Tarbimine

Siledad pinnad/peenikese krobelsusega krohv → alates 150 ml/m²

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.

Täpne kulukogus tuleb kindlaks teha proovivärvimise abil objektil.

Ladustamine

Hoida pakendit hästi suletuna, jahedas, kuid külmavabas kohas.

Märkused

Töötlemistemperatuur:

+5 °C kuni +30 °C materjali, õhu ja aluspinna jaoks.

Enne töötlemist tutvuge ohutusandmetega ohutuskaardil. Ajakohased ohutuskaardid leiate meie veebilehelt www.baufan.de.

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Katke pinnad, mida ei soovitata värvida (klaas, puit jms), ja kaitse neid pritsmete eest. Tagage töötlemise ja kuivamise ajal piisav ventilatsioon. Pihustustööde puhul kasutage kombifiltrit A2/P2. Värv kasutamise ajal tuleb vältida söömist, joomist ja suitsetamist. Ärge laske toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Välistingimustes sõltub värvikihi vastupidavus suuresti ilmastikutingimustest. Kalkvärvi saab baufan latekssideaine lisamisel täiustada kunstvaiguga. See parandab kulumiskindlust ja ilmastikukindlust. Ärge segage teiste värvidega.

baufan-kalkvärvi saab probleemideta uuesti sama materjaliga üle värvida. Enne teiste katetüüpide pealekandmist tuleks kalkvärv põhimõtteliselt maha pesta või maha harjata.

Kõrvaldamine:

Ringlussevõttu tohib anda ainult täielikult tühjendatud pakendid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada olmejäätmetena või ehitusjäätmetena. Vedelad jäägid tuleb kõrvaldada vastavalt EWC-jäätmekoodile nr 08 01 12.

GISCODE katematerjalidele: BSW60

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.