

Lubjakate

Tehniline teabeleht

2,5l / Artikli nr.100011 / EAN 4016215100011

5l / Artikli nr.100028 / EAN 4016215100028

10l / Artikli nr.100035 / EAN 4016215100035

Keskkonnasõbralik, mineraalne kattevahend, mis põhineb valgel lubjahüdraadil ja moodustab pärast kuivamist pühkimiskindla pinna. Niiskete ruumide, pesuruumide, garaažide, keldrite, veinikeldrite, tallide ja sarnaste pindade jaoks. Võib kasutada ka välitingimustes lõrtsisademetete eest kaitstud mineraalsetel aluspindadel. Sobib ideaalselt muinsuskaitsealustele hoonetele. Iseloomustab kõrge valgelus ja väga hea hingavus.

Kohaldamisala

Mineraalne pintselkalk, mis põhineb valgel hüdraaditud lubjal ja on mõeldud sise- ja välispindadele. Pühkimiskindel, hingav, sobib ideaalselt niisketes ruumidesse ja muinsuskaitse all olevatesse hoonetes.

Ettevalmistus

Kõigile mineraalsetele aluspindadele, näiteks lubja- ja tsemendipõhistele krohvidele ja värvidele. Saab kasutada ka välitingimustes mineraalsetel aluspindadel, mis on kaitstud paduvihma eest. Aluspind peab olema kuiv, puhas, terve ning tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage aluspinnalt lahtine materjal, vana tapeet ja halvasti kinnituvad värvikihid. Eeltöödelda tugevalt imav, liivaga ja kriidiga kaetud aluspinnad baufan Silikaatfiksatiiviga. Kahtluse korral kandke proovikihti. Parandage praod, augud ja ebatasasused sobiva baufan tasandusainega.

Töötlemine

Segage enne kasutamist hästi läbi ja kandke pinnale rulli, pintsli, pintsli, lamedate pintslite või sobivate pihustusseadmetega. Värvil võib vajaduse korral lahjendada veega kuni 15%, pealekandmiseks võib seda kasutada lahjendamata kujul. Tööriistad puhastatakse kohe pärast kasutamist puhta veega. baufan Streichkalk'i võib sama materjaliga probleemideta uuesti üle värvida. Enne teist tüüpi pinnakatete pealekandmist tuleb lubjakitt alati maha pesta või maha harjata. Pintseldatud lupja saab kõvendada sünteetilise vaiguga, lisades baufan Latex Binder'i. Mitte segada teiste värvidega! Kuivamisaaeg: ca 5 tundi normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes on kuivamisaaeg vastavalt pikem. Toonimine: kuni 4% universaalsete toonimiskontsentratsioonidega (LW oksiiditüübid) Märkused õhuvaba pritsimise kohta: Pintselkalk tuleb eelnevalt surveta sõeluda (võrgusilma suurus 0,5 mm) Masina filter: 30 võrgusilma Pihustusnurk: 40°-50° Düüs: 0,025 - 0,027 Pihustusrõhk: 120 - 180 baari.

Tarbimine

Siledad pinnad/peenike krohvimass → alates 150 ml/m² Määrake täpne tarbimiskogus kindlaks objektile tehtava proovikihi abil.

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt kuni: vt partii etikett.

Märkused

Värvimistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjalile, tsirkuleerivale õhule ja aluspinnale Ärge katke värvimiseks mõeldud pindu. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Ärge hingake pihustusdu sisse. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist värvi kasutamise ajal. Kandke kaitseprille. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Hävitage tühjad mahutid ainult ringlussevõtuks. Pihustustöödel kasutada kombineeritud filtrit A2/P2. Pinnakattematerjalide GISCODE: BSW60

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.