



Looduslikest toorainetest valmistatud liimitud lae- ja seinavärvid kvaliteetsete siseviimistluste jaoks. Hingav ja veeauru läbilaskev, ideaalne mineraalsetele aluspindadele ja tapeetidele. Väga läbipaistmatu, looduslikult valge ja säilitusainetevaba. Puhaste, pühkimiskindlate ja vastupidavate sisepindade jaoks.

- Veeauru läbilaskev ja hingav
- hea katvus
- tintable
- ilma säilitusaineteta
- Looduslikest toorainetest valmistatud pulbriline savivärv määrdumiskindlateks sisekattematerjalideks

Kohaldamisala

Värvimärgistus sein- ja laepindadele.

Ettevalmistus

Kõigile mineraalsetele aluspindadele (nagu betoon, müüritised, tasandusmaterjalid, tsement-, kipsi- ja lubjakrohv), kipsplaatidele ja muudele kipsplaatidele, kindlalt kinnituvatele emulsioonvärvikihtidele, samuti puitlaastudele ja tapeetidele. Aluspind peab olema kuiv, puhas, stabiilne, ühtlaselt imav ning tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage aluspinnalt lahtine materjal, vana tapeet ja vana tempermalv, halvasti kinnituvad värvikihid. Kruntige tugevasti imav, liivatatud ja kriidiga kaetud aluspinnad baufan Deep Primer LF-ga. Parandage praod, augud ja ebatasasused sobiva baufan tasandusseguga.

Töötlemine

Piserdage pakendi sisu 2 liitrile puhtale külmale veele, segades samal ajal tugevalt ja jätkake segamist lühikest aega. Segage uuesti hästi läbi 2 tunni pärast. Optimaalse tulemuse saavutamiseks soovime värvi segada eelmisel päeval ja jätta see üleöö leotama. Värvi võib kanda rulli, pintsliga, pintsliga või lamedate pintslitega. Kui aluspinna värvus on väga erinev, on soovitatav kanda teine kiht peale esimese kihi täieliku kuivamise järel. Tööriistad puhastatakse veega kohe pärast kasutamist. Kuivamisaeg: ca 5 tundi normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes pikem kuivamisaeg. Toonimine: universaalsete toonimiskontsentratsioonidega või täissärvi ja toonimisvärviga.

Tarbimine

Siledad pinnad/peenike krohvimass → 2 kg ca 15 m² kohta Määrake täpne tarbimiskogus kindlaks, kandes objektile proovikihi.

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt 60 kuud alates tootmiskuupäevast (vt partii etikett).

Märkused

Töötlemistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjali, tsirkuleeriva õhu ja aluspinna jaoks Kuna baufan Liimitud lae- ja seinavärv ei sisalda säilitusaineid, tuleb segatud toodet töödelda 2 päeva jooksul. Pühkimiskindluse suurendamiseks võib ettevalmistatud värvile lisada baufan Latex Binder'i - vee kogust tuleb vähendada vastavalt lisatud sideaine kogusele. Katke pinnad, mida ei kavatseta värvida. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist värvi kasutamise ajal. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Tühjad mahutid kõrvaldada ainult ringlussevõtuks. Ohutusega seotud andmed leiata ohutuskaardilt. Kehtivad ohutuskaardid on saadaval meie veebilehel www.baufan.de või aadressil info@baufan.de.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.