

Satiinne siidist matt

Tehniline teabeleht

/ Artikli nr.175965 / EAN 4016215124628

/ Artikli nr.175972 / EAN 4016215175972

See kvaliteetne siseviimistlusvärv avaldab muljet oma elegantse poolläikiva viimistluse ja kõrge läbipaistevusega. See on eriti vastupidav ja hõõrdekindel ning sobib ideaalselt tihedalt kasutatavatesse elu- ja tööruumidesse. Ühtlane pinnakujundus tagab kaasaegse, rahuliku ruumiefekti ja kauakestva, ilusa seina.

Kohaldamisala

Sise- ja fassaadivärv betoonile, krohvile, müüritistele, krohvile, tapeetidele ja klaaskiudkangastele - leeliskindel, mittekollane ja siidimatt.

Ettevalmistus

Kõigile mineraalsetele aluspindadele (nagu betoon, müüritised, tasandusmaterjalid, tsement-, kipsi- ja lubjakrohv), kipsplaatidele ja muudele kipsplaatidele, kindlalt kinnituvatele emulsioonvärvikihtidele, samuti puitlaastrile, klaasriidele ja muudele värvitavale tapeetidele ja seinakattematerjalidele. Aluspind peab olema kuiv, puhas, tugev, ühtlaselt imav ning tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage aluspinnalt lahtine materjal, vana tapeet ja halvasti kinnituvad värvid. Kruntige tugevasti imav, liivatatud ja kriidiga kaetud aluspinnad baufan Deep Primer LF-ga. Parandage praod, augud ja ebatasasused sobiva baufan tasandusseguga.

Töötlemine

Segage enne kasutamist hästi läbi ja kandke pinnale rulli, pintslit, pintslit, lamedate pintslite või sobivate pihustusseadmetega. Kruntvärvi võib lahjendada maksimaalselt 10 % veega. Kandke lahjendamata pinnakattena peale esimese värvikihi kuivamist. Suuremate pindade katmisel töötage märg-niiskelt, et vältida kuhjumist. Tööriistad tuleb kohe pärast kasutamist veega puhastada. Kuivamisaeg: ca 5 tundi normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav alus); ebasoodsates tingimustes pikem kuivamisaeg. Toonimine: maksimaalselt 10% universaalsete toonimiskontsentraatide või täissärvi ja toonimisvärviga. Märkused õhuvaba pihustamise kohta: pihustusnurk: 50° Dүүs: 0,023 - 0,027 pihustusrõhk: 120 - 180 baari.

Tarbimine

Siledad pinnad/peenike krohvimass → alates 150 ml/m² Määrake täpne tarbimiskogus kindlaks objektil tehtava proovikihi abil.

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt kuni: vt partii etikett.

Märkused

Värvimistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjalile, tsirkuleerivale õhule ja aluspinnale Ärge katke värvimiseks mõeldud pindu. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Ärge hingake pihustusudu sisse. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist värvi kasutamise ajal. Kandke kaitseprille. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Tühjad mahutid viia ainult ringlusse. ettevaatust! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud hingamiskõhlikud tilgad. Ärge hingake aerosooli või udu sisse. Kasutage pihustamisel kombineeritud filtrit A2/P2.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.