Savi-värv

Tehniline teabeleht

5l / Toote number 066602008 / EAN 4016215108048
10l / Toote number 066603008 / EAN 4016215108055



Soe valge värv mattviimistlusega siseruumide seinte ja lagede jaoks. Väga hingavaks värvimiseks mineraalsetel aluspindadel, ülevärvitavatel seinakattematerjalidel, kipsplaadidel ja muudel kuivehituse plaatidel. Sobib ideaalselt ka olemasolevate vanade värvikihide renoveerimiseks, mis on kaetud imavate dispersioon- või mineraalvärvidega. Värv on väga veeauru läbilaskv ja niiskust reguleeriv, aidates sel moel kaasa meeldiva ruumikliima loomisele.

- hästi kattev, soojavalge sisemüürivärv
- matt viimistlus
- väga hea veeauru läbilaskvusega ja niiskust reguleeriv
- hingav
- Kontrastisuhe: H_{10}-klass 2, katvusega 7 m²/l
- Vastupidavus märgile hõõrdumisele: R-klass 4 vastavalt standardile DIN EN 13300
- Ei sisalda lahusteid ega plastifikaatoreid

Kohaldamisala

Soe valge sisekraav värv seinte ja lagede värvimiseks.

Ettevalmistus

Mineraalsete aluspindade puhul (nagu savi-, kips-, lubi- ja tsementkrohv, müüritöö ja betoon), karedale paberile ja ülevärvitavatele seinakattematerjalidele, mineraalsele värvimisvõrgule, tugevalt kinnitunud ja imavatele dispersioon- ja mineraalvärvikihtidele ning kipsplaadile ja muudele kuivkonstruktsiooniplaatidele. Aluspind peab olema kuiv, puhas, kandev, tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage aluselt lahtine materjal, vanad tapeedid ja halvasti kinnitunud värvikiht. Tugevalt imavad, liivavad ja kriituvad alused tuleb eeltöötleda baufan silikaat-fiksaatoriga. Praod, augud ja ebatasasused tuleb parandada sobiva baufan pahtlimassiga.

Töötlemine

Enne kasutamist segage hoolikalt läbi ja kandke peale rulliga, harjaga, pintsliga, laiaharjaga või sobiva pihustiga. Alusvärvi võib lahjendada maksimaalselt 10 % veega. Pärast esimese värvikihi täielikku kuivamist kandke pealekattvärv lahjendamata. Suuremate pindade värvimisel tuleb märg-märg-meetodil töötada, et vältida värvijälgi. Tööriistad tuleb kohe pärast kasutamist veega puhastada.

Kuivamisaeg:
u. 6–12 tundi tavatingimustes (+20 °C, 65 % suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes vastavalt pikem kuivamisaeg.

Värvitooni reguleerimine:
Kuni 4 % universaalsete värvitoonikontsentraatidega (ainult LW-Qxyd-tüübid).

Juhised airless-pihustamiseks:
Pihustusnurk: 50°
Düs: 0,023 – 0,027
Pihustusrõhk: 120 – 180 bar

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

Tarbimine
Siledad pinnad/peene teralisusega krohv → umbes 150 ml/m²
Täpne kulukogus tuleb kindlaks määrata proovikandega objektil.

Ladustamine
Hoida pakendit hästi suletuna, jahedas, kuid külmavabas kohas.

Märkused
Töötlemistemperatuur:
+5 °C kuni +30 °C materjali, õhu ja aluspinna jaoks

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Katke pinnad, mida ei soovitata värvida. Pihustustööde puhul kasutage kombifiltrit A2/P2. Kõrge pH-väärtuse tõttu vältige kokkupuudet silmade ja nahaga. Soovitatav on kanda kindaid ja kaitseprille (mitte klaasist). Nahaga kokkupuute korral loputage rohke veega. Silmakontakti korral loputage silmi kohe rohke veega ja pöörduge vajadusel arsti poole. Tagage töötlemise ja kuivamise ajal põhjalik ventilatsioon. Vältige värvi kasutamise ajal söömist, joomist ja suitsetamist. Ärge laske toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel www.baufan.de.

Selle toote ELi VOC-piirväärtus (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Selle toote VOC-sisaldus maksimaalselt: 0,5 g/l.

Kõrvaldamine:
Ringlussevõtuks anda ainult täielikult tühjendatud pakendid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada olmejäätmetena või ehitusjäätmetena. Vedelad jäägid tuleb kõrvaldada jäätmekoodi nr 08 01 12 alusel.

GISCODE katteainetele: BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.