Loomade pidamise värv

Tehniline teabeleht

5l / Artikli nr.103241 / EAN 4016215103241
10l / Artikli nr.103258 / EAN 4016215103258

Valge lubjahüdraadi baasil valmistatud mineraalne värv. Läbipaistva kattega värv kõikidele tallidele ja muudele siseruumidele. Pärast kuivamist tekib pühkimiskindel pind, mida iseloomustab kõrge valge tase ja väga hea hingavus. Aluselisuse tõttu avaldab värv ka antibakteriaalset ja hallitusevastast toimet.

- Ideaalne kõikidele loomapidamiskohtadele ja muudele siseruumidele.
- väga veeauru läbilaskv ja hingav
- Niiskust reguleeriv
- antibakteriaalne, putukate-, seente- ja hallitusevastane
- Ei sisalda säilitusaineid, lahusteid ega plastifikaatoreid.

Kohaldamisala

Valge lubjahüdraadi baasil valmistatud mineraalne värv kõikidele loomapidamiste ruumidele ja muudele siseruumidele. Suure veeauru difusioonivõimega ja niiskust reguleeriv.

Ettevalmistus

Sobib kasutamiseks kõikidel lubja- ja tsementpõhistel krohvidel, töötlemata puidul ja kandvatel siseviimistlusvärvidel. Aluspind peab olema kuiv, puhas, kandev, tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage aluspinnalt lahtine materjal ja halvasti kinnituvad värvikihtid. Tugevalt imavad, liivavad ja kriituvad aluspinnad tuleb eeltöötleda baufan silikaat-fiksaatoriga. Kahtluse korral tuleb teha proovivärvimine. Praod, augud ja ebatasasused tuleb parandada sobiva baufan tasandusmassiga.

Töötlemine

Enne kasutamist segage hoolikalt läbi ja kandke peale rulliga, harjaga, pintsliga või laia pintsliga. Tavaliselt piisab ühest lahjendamata kihist. Vajaduse korral võib pärast täielikku kuivamist kanda peale teise kihi. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist puhta veega.

Kuivamisaeg:
u. 5 tundi tavatingimustes (+20 °C, suhteline õhuniiskus 65%, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes on kuivamisaeg vastavalt pikem.

Toonimine:
Kuni maksimaalselt 4% universaalsete toonikontsentraatidega (LW Oxyd-tüübid).

Juhised airless-pihustamiseks:
Enne tuleb värvi survest vabalt sõeluda (silma suurus 0,5 mm).
Masinafilter: 30 mesh
Pihustusnurk: 40°–50°
Düs: 0,025 – 0,027
Pihustusrõhk: 120 – 180 bar

Tarbimine

Siledad pinnad/peene teralisusega krohv → alates 150 ml/m²
Täpne kulukogus tuleb kindlaks määrata proovivärvimise abil objektil.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

Ladustamine
Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas.

Märkused
Töötlemistemperatuur:
+5 °C kuni +30 °C materjali, õhu ja aluspinna jaoks

Enne töötlemist tutvuge ohutusandmetega ohutuskaardil. Ajakohased ohutuskaardid leiate meie veebilehelt www.baufan.de.

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Katke pinnad, mida ei soovitata värvida, ja kaitse neid pritsmete eest. Tagage töötlemise ja kuivamise ajal piisav ventilatsioon. Värvi kasutamise ajal tuleb vältida söömist, joomist ja suitsetamist. Ärge laske toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

baufan tallivärvi saab probleemideta üle värvida sama materjaliga. Enne teiste katetüüpide pealekandmist tuleks tallivärv põhimõtteliselt maha pesta või maha harjata.

Kõrvaldamine:
Ringlussevõtuks anda ainult täielikult tühjendatud pakendid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada olmejäätmetena või ehitusjäätmetena. Vedelad jäägid tuleb kõrvaldada vastavalt EWC-jäätmekoodile 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.