

# Loomade pidamise värv

## Tehniline teabeleht

5l / Artikli nr.103241 / EAN 4016215103241

Ökotõhus, mineraalne, kõrge kaltsiumisisaldusega hüdraatunud lubjapõhine kate. Pärast kuivamist tekib pühkimiskindel pind, mis paistab silma kõrge valgelsusindeksi ja suurepärase hingavuse poolest.

### Kohaldamisala

Keskkonnasõbralik laudavärv, mis põhineb valgel lubjakivihüdraadil. Antibakteriaalne, hallituse teket takistav, hingav ja määrdumiskindel, et tagada tervislik sisekliima.

### Ettevalmistus

Kõigile mineraalsetele aluspindadele, nagu lubja- ja tsementkrohvid, töötlemata puit ja terved vanad pinnakatted siseruumides. Aluspind peab olema kuiv, puhas, terve ning tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage aluspinnalt lahtine materjal, näiteks halvasti kinnitunud värvikihid. Eeltöötle väga imav, liivav ja kriidiga kaetud aluspinnad baufan Silicate Fixative'iga. Kahtluse korral kandke proovikihti. Parandage praod, augud ja ebatasasused sobiva baufan tasandusainega.

### Töötlemine

Segage enne kasutamist hästi läbi ja kandke pinnale rulli, pintslite, pintslite, lamedate pintslite või sobivate pihustusseadmetega. Reeglina piisab ühest lahjendamata kihist. Vajaduse korral võib peale kuivamist kanda teise kihi. Tööriistad puhastatakse kohe pärast kasutamist puhta veega. baufan Stable Paint'i võib sama materjaliga probleemideta uuesti üle värvida. Enne teist tüüpi pinnakatte pealekandmist tuleb Stable Paint alati maha pesta või harjata. Kuivamisaeg: normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind) umbes 5 tundi; ebasoodsates tingimustes on kuivamisaeg vastavalt pikem. Toonimine: kuni 4% universaalsete toonimiskontsentratsioonidega (LW-oksiiditüübid). Märkused õhuvaba pihustamise kohta: Stabiilne värv tuleb eelnevalt survetada sõeluda (võrgusilma suurus 0,5 mm) Masina filter: 30 võrgusilma Pihustusnurk: 40°-50° Düüs: 0,025 - 0,027 Pihustusrõhk: 120 - 180 baari.

### Tarbimine

Siledad pinnad/peenike krohvimass → alates 150 ml/m<sup>2</sup> Määrake täpne tarbimiskogus kindlaks objektile tehtava proovikihi abil.

### Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt kuni: vt partii etikett.

### Märkused

Töötlemistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjalile, tsirkuleerivale õhule ja aluspinnale Mitte katta värvimiseks mõeldud pindu. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Ärge hingake pihustusudu sisse. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist värvi kasutamise ajal. Kandke kaitseprille. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Tühjad mahutid viia ainult ringlusse. ettevaatust! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud hingamiskõhlikud tilgad. Mitte sisse hingata aerosooli või udu. Pihustamisel kasutada kombineeritud filtrit A2/P2. Pinnakattematerjalide GISCODE: BSW40

### Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.