Fill+Finish pahtli 960

Tehniline teabeleht

/ Toote number 032404208 / EAN 4016215105283
/ Toote number 032407208 / EAN 4016215105290



Ideaalne kogu pinna silumiseks, filigraan- ja monteeritavate laeelementide vuukide täitmiseks, pragude ja aukude täitmiseks ning kipsplaadi-, kipskiud-, tsementkiud- ja sarnaste kuivehituse plaatide vuukide täitmiseks. profimur Fill+Finish pahtel veenab oma suurepäraste töötlemisomaduste ja suurepärase lihvitavusega. Pahtel on veeauru läbilaskv ja moodustab optimaalse aluspinna kõikidele tapeetimis- ja värvimistöödele. Ei sobi kasutamiseks otsese veepihustuse piirkondades, nagu nt niisked ruumid, duširuumid, ujulad, soolavannid, äriliselt kasutatavad suurköögid jms, samuti ei sobi see tasandamiseks klaasile, plastile, puidule, metallile ja dispersioonpõhjadele.

- kipsipõhine
- suurepärane lihvitavus
- kerge ja ühtlane pealekandmine
- suur stabiilsus
- kiududega tugevdatud
- pinnakvaliteediklassidele Q1–Q4 kuivehitusel (vastavalt Saksamaa Kips- ja Kipsplaatide Tööstuse Liidu (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.) kipsplaatide tööstusrühma juhendile nr 2)
- siseruumides
- 60 minutit töötlemisaega
- Vastab CE-nõuetele vastavalt standarditele DIN EN 13963-4B ja DIN EN 13279-1 (kips-pinnatasandusmass C7/20/2)

Kohaldamisala

Sünteetilise vaiguga täiustatud valge kipspahtel, millel on suurepärased haardumisomadused siseruumide seinade ja lagede jaoks.

Ettevalmistus

Sobib kasutamiseks kõikidel mineraalsetel aluspindadel (nt krohv, kivi, betoon, poorbetoon, müüritöö jms) ning kipsplaadi-, kipskiud-, tsementkiud- ja sarnastel kuivehitusplaatidel. Aluspind peab olema kuiv, kandev ja vaba eraldusainetest (tolm, vormiõli jms). Väga siledat betooni ning tugevalt imavaid, liivavaid ja kriitavaid aluspindu tuleb eeltöötleda profimur sügavpõhja LF-ga. Ka lihvitud pinnad ja kipsplaadi lõikeservad tuleb kruntida, et siduda tolmu ja vähendada imavust. Mitteimavad, siledad või tihedad aluspinnad tuleb eeltöötleda kvartsisisaldusega alusvärviga (nt profimur Betonkontakt 710).

Töötlemine

Valmistamine:
Puistake 2 osakest profimur Fill+Finish pahtlit 1 osakesse külma, puhast vett (nt 1 kg pulbrit 600 ml vette) ja segage läbi. 3 minuti pärast segage pahtlimassi veel kord lühidalt läbi.

Töötlemine:
Kasutage valmistatud tasandusmassi 60 minuti jooksul. Vajadusel võib teise kihi kanda märjalt märjale (vahetult pärast esimese kihi kõvenemist), ilma et tekiks kerimist või kooriku moodustumist. Sõltuvalt kihi paksusest, keskkonnatingimustest ja ehituskohas valitsevast niiskusest on kuivamisaeg umbes 24 tundi – ebasoodsate tingimuste korral võib kuivamisaeg vastavalt pikeneda.

Praktiline näpunäide lihvimise kohta:
Kittitud pindu on kõige lihtsam lihvida 4 päeva jooksul pärast töötlemist. Optimaalse lihvimistulemuse saavutamiseks

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

soovitame kasutada ketaslihvijat (teralisus 150–180) aeglasel kuni keskmisel pöörlemiskiirusel ja kerge survega.

Järgnevad tööd:
Et vältida ebaühtlast kuivamist järgnevate värvikihtide puhul, kui on kasutatud paigalduspahtlit, tuleks parandatud kohad või kogu pind kruntida profimur Tiefengrund LF-ga.

Tarbimine
umbes 1 kg pulbrit ruutmeetri kohta, kui kihi paksus on 1 mm.

Ladustamine
Hoida laste käeulatusest eemal, jahedas ja kuivas kohas. Avatud pakendit tuleb hoida hästi suletuna.

Märkused
Ärge kasutage toodet, kui objekti ja ruumi temperatuur on alla +5 °C. Puhastage tööriistad pärast kasutamist veega.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel www.baufan.de või aadressil info@baufan.de.

Ringlussevõtuks tohivad anda ainult täielikult tühjendatud pakendid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada koos olmejäätmetega või ehitusjäätmetena. EWC-jäätmekood nr 17 08 02. Ärge laske toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.