

Fill+Finish valmis pahtel 950

Tehniline teabeleht

/ Artikli nr.032202208 / EAN 4016215105320

/ Artikli nr.032204208 / EAN 4016215105306



Kasutusvalmis valge universaalne kerge pahtel siseruumidele. Sobib krohvi, betooni, poorbetooni ja müüritise silumiseks ning kipsplaatide täispinnaliseks pahteldamiseks pinnakvaliteediklassides Q3–Q4. Ideaalne ka eelnevalt tasandatud kipsplaatide vuukide lõppviimistluseks pinnakvaliteediklassis Q2 ning kipsplaatide vuukide täitmiseks vastavalt Q1-le, mille servakujundid on HRAK (Vario) ja AK, kasutades vuugikattribasid.

- kasutusvalmis universaalne kerge pahtel
- kerge ja sujuv töötlemine
- optimaalne haardumine alusega
- Väga head lihvimisomadused
- ei sisalda lahusteid ega plastifikaatoreid
- pinnakvaliteediklassidele Q1–Q4 kuivehituses (vastavalt Saksamaa Kips- ja Kipsplaatitööstuse Liidu (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.) kipsplaatide tööstusrühma juhendile nr 2)
- siseruumides
- Vastab CE-nõuetele vastavalt standardile DIN EN 13963-3A

Kohaldamisala

Kasutusvalmis, valge universaalne kerge pahtel siseruumide pindadele.

Ettevalmistus

Sobib kasutamiseks kõigil mineraalsetel aluspindadel (nt betoon, kips, lubi- ja tsementkrohv, tellis jne), dispersioonvärvidele, sünteetilise vaigu krohvile ning kipsplaadile, kipskiudplaadile, tsementkiudplaadile ja sarnastele kuivkonstruktsiooniplaatidele vastavalt standardile EN 13963. Ei tohi kasutada niisketes ruumides.

Töötlemine

Segage profimur Fill + Finish ready pahtlit enne kasutamist läbi ja kandke see peale silumisliistuga. Kihipaksus maksimaalselt 3 mm pinnakvaliteediklasside Q3–Q4 puhul ning kogu pinna katmisel.

Pärast kuivamist on tasandatud pindu väga lihtne lihvida. Kui pinda on kavas tapeetida, tuleb enne tapeedi kleepimist pinnale kanda profimur Tiefengrund LF aluskrunt.

Pihustamine:

Tohib kasutada ainult airless-pihustusseadmeid, mis on seadme tootja poolt heaks kiidetud pihustatavate tasandusmasside töötlemiseks.

Nimirõhk: 215 bar; tööõhk: 160–180 bar; düüsi suurus: 029–041; vooliku pikkus: maks. 15 m.

Pahtlimass kõveneb kuivamise teel – kuivamisaeg sõltub kihi paksusest, aluspinna omadustest ja keskkonnatingimustest. Järgmised värvimised ja kleepimised tohib teostada alles pärast pahteldatud pinna täielikku kuivamist.

Tarbimine

u. 1,1 kg ruutmeetri kohta 1 mm paksuse kihi korral. Täpne kulukogus tuleb kindlaks teha proovikatte abil objektil.

Ladustamine

Hoidke konteiner tihedalt suletud, lastekindlalt ja hoidke jahedas, kuid külmavabas kohas.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.

Märkused

Kipsplaatide pahteldamisel tuleb järgida plaatide tootja töötlemisjuhiseid. Q1-nõuetele vastava pahteldamise korral tuleb paigaldada vuugikate. Ära töötle, kui objekti ja ruumi temperatuur on alla +5 °C. Puhasta tööriistad kohe pärast kasutamist veega.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel www.baufan.de või aadressil info@baufan.de.

Ringlussevõtuks tohi anda ainult täielikult tühjendatud pakendeid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada koos olmejäätmetega või ehitusjäätmetena. Kõvenemata jäägid tuleb kõrvaldada jäätmekoodi EWC 08 04 10 alusel. Ärge laske toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.