Rull-on 903

Tehniline teabeleht

/ Toote number 032905208 / EAN 4016215105054



- ei sisalda lahusteid ega plastifikaatoreid
- siseruumides
- Vastab CE-nõuetele vastavalt standardile DIN EN 13963-2A

Kohaldamisala

Kasutusvalmis, lahustivaba sünteetilise vaigu kerge pahtel, mis on mõeldud siseruumide seinade ja lagede pindade parandamiseks ja silumiseks.

Ettevalmistus

Sobib kasutamiseks mitteimavatele dispersioonpõhjalistele aluspindadele, mineraalsetele pindadele (nagu kips-, lubi- ja tsementkrohv, kivi, betoon, poorbetoon, müüritöö jms) ning kipsplaadile, kipskiudplaadile, tsementkiudplaadile ja muudele kuivehituse plaatidele. Aluspind peab olema kuiv, kandev ja vaba eraldusainetest (tolm, rasv jms). Tugevalt imavad, liivavad ja kriituvad aluspinnad tuleb kruntida profimur sügavkruntiga LF. Sügavamad augud ja puudujäägid tuleb eelnevalt täita profimur kipspahtliga. Kipsplaadi ja muude kuivehituse plaatide tasandamisel tuleb esmane tasandamine teha profimur Super-Haftspachtel 945 või profimur Fill+Finish Spachtel 960 abil.

Töötlemine

Kanna pahtlimass peale ja silu see laiali maalrirulliga (keskmise karvaga), sobiva pihustiga või kelluga. Kihipaksus maksimaalselt 3 mm.

Pihustamine:
Tohib kasutada ainult airless-pihustusseadmeid, mis on seadme tootja poolt heaks kiidetud pihustatavate tasandusmasside töötlemiseks (nt alates Graco Mark V, Wagner PS 3.39 või samaväärsed).
Staatiline rõhk: 215 bar; töörõhk: 160–180 bar; pihusti suurus: 029–041; vooliku pikkus: maksimaalselt 15 m.

Tasandusmassa kõveneb kuivamise teel – kuivamisaeg sõltub kihi paksusest, aluspinna omadustest ja keskkonnatingimustest. Järgmised värvimised ja liimimised tuleb teha alles pärast tasandatud pinna täielikku kuivamist.

Tarbimine

u. 1,4 kg ruutmeetri kohta, kui kihi paksus on 1 mm. Täpne kulukogus tuleb kindlaks teha proovikatte abil objektil.

Ladustamine

Hoidke konteiner tihedalt suletud, lastekindlalt ja hoidke seda jahedas, kuid külmakraadivabas kohas.

Märkused

Ärge kasutage toodet, kui objekti ja ruumi temperatuur on alla +5 °C. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel www.profimur.de või aadressil info@baufan.de.

Ringlussevõtuks andke üle ainult täielikult tühjad pakendid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada olmejäätmetena või ehitusjäätmetena. Kõvastumata jäägid tuleb kõrvaldada jäätmekoodi EWC 08 04 10 alusel. Ärge laske toodet sattuda

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.