Silumis- ja täitekitt 860

Tehniline teabeleht

/ Toote number 003201208 / EAN 4016215105078
/ Toote number 003207208 / EAN 4016215105108



Kipspahtel kogu pinna silumiseks, pragude, vuukide ja aukude täitmiseks ning kipsplaadi ja muude kuivehituse plaatide pahteldamiseks. Kuivehituse plaatide pahteldamisel tuleb põhimõtteliselt kasutada vuukide katte ribasid. Pehme tasandusmass on kergesti pealekantav ja silutav ning kõveneb ka suuremate kihi paksuste korral ilma sissevajumise või pragunemiseta. Ei sobi kasutamiseks otsese veepritsme all olevates kohtades, nagu nt niisked ruumid, duširuumid, ujulad, soolavannid, tööstuslikult kasutatavad suurköögid jms, samuti ei sobi see pahteldamiseks klaasile, plastikule, puidule, metallile ja dispersioonpõhjalistele aluspindadele.

- lae ja seinte täielikuks silumiseks
- prao- ja aukude täitmiseks, tüüblite paigaldamiseks ja vormimiseks
- kipsplaadi ja muude kuivehitusplaatide vuukimiseks
- metüültselluloosiga, mis tagab kindla kinnitumise
- pinnakvaliteediklassidele Q1–Q4 kuivehitusel (vastavalt Saksamaa Kips- ja Kipsplaatide Tööstuse Liidu (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.) kipsplaatide tööstusrühma juhendile nr 2)
- 60 minutit töötlemisaega
- siseruumides
- Vastab CE-nõuetele vastavalt standarditele DIN EN 13963-3B ja DIN EN 13279-1 (kipsipindade tasandusmass C7/20/2)

Kohaldamisala

Tselluloosiga tugevdatud kipspahtel siseruumide seinade ja lagede jaoks.

Ettevalmistus

Sobib kasutamiseks kõikidel mineraalsetel aluspindadel (nt kips-, lubi- ja tsementkrohv, kivi, betoon, poorbetoon, müüritöö jms) ning kips-karton-, kipskiud-, tsementkiud- ja sarnastel kuivehituse plaatidel. Aluspind peab olema kuiv, kandev ja vaba eraldusainetest (tolm, vormiõli jms). Tugevalt imavad, liivavad ja kriituvad aluspinnad tuleb eeltöötleda profimur sügavpõhja LF-ga. Ka lihvitud pinnad ja kipsplaadi lõikeservad tuleb kruntida, et siduda tolmu ja vähendada imavust.

Töötlemine

Valmistamine:
Sega 2 osa profimur silumis- ja täitemassi 1 osa külma, puhast vett (nt 1 kg pulbrit 650 ml vees) ja sega läbi. 3 minuti pärast segage pahtlimassi veel kord lühidalt läbi.

Töötlemine:
Kandke valmis pahtlimass 60 minuti jooksul pahtli või silumislaua abil pinnale ja siluge see pinnaga tasaseks. Sõltuvalt kihi paksusest, keskkonnatingimustest ja ehituskohas valitsevast niiskusest on kuivamisaeg umbes 24 tundi – ebasoodsate tingimuste korral võib kuivamisaeg vastavalt pikeneda.

Praktiline näpunäide lihvimise kohta:
Pärast täielikku kuivamist (umbes 24 tundi – sõltuvalt keskkonnatingimustest ja ehituskohas valitsevast niiskusest) on tasandatud pindu lihtne järel lihvida. Optimaalse lihvimistulemuse saavutamiseks soovitame kasutada taldriklihvijat (lihvimismaterjali teralisus 120–150) aeglasel kuni keskmisel pöörlemiskiirusel ja kerge survega.

Järgnevad tööd:
Et vältida ebaühtlast kuivamist järgnevate värvikihtide puhul, kui on tehtud kohalikke parandusi, tuleks parandatud kohad

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

või kogu pind kruntida profimur Tiefengrund LF-ga.

Tarbimine
umbes 1 kg pulbrit ruutmeetri kohta, kui kihi paksus on 1 mm.

Ladustamine
Hoida laste käeulatusest eemal, jahedas ja kuivas kohas. Avatud pakendit hoida hoolikalt suletuna.

Märkused
Ärge kasutage toodet, kui aluspinna ja ruumi temperatuur on alla +5 °C. Puhastage tööriistad pärast kasutamist veega.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel www.baufan.de või aadressil info@baufan.de.

Ringlussevõtuks andke üle ainult täielikult tühjendatud pakendid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada olmejäätmetena või ehitusjäätmetena. EWC-jäätmekood nr 17 08 02. Ärge laske toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.