

Superkinnituv pahtel 945

Tehniline teabeleht

/ Artikli nr.003904208 / EAN 4016215105016

/ Artikli nr.003908208 / EAN 4016215105030



Ideaalne kogu pinna silumiseks, filigraan- ja monteeritavate laeplaatide vuukide sulgemiseks, pragude ja aukude täitmiseks ning kipsplaadi-, kipskiud-, tsementkiud- ja sarnaste kuivehituse plaatide vuukide täitmiseks. Pingevalt paigaldatud kuivkonstruktsiooniplaate saab tasandada ilma armatuurribadeta. Tuleb järgida plaatide tootjate töötlemisjuhiseid. profimur Super-Haftspachtelil on väga hea aluspinna haarduvus, täitmisevõime ja stabiilsus. See on veeauru läbilaskv ja moodustab optimaalse aluspinna järgnevatel tapeetimis- ja värvimistöodele. Tänu oma pehmele konsistentsile sobib profimur Super-Haftspachtel suurepäraselt nii siledate kui ka struktureeritud pindade loomiseks. Ei sobi kasutamiseks otsese veepihustuse piirkondades, nagu nt niisked ruumid, duširuumid, ujulad, soolavannid, äriliselt kasutatavad suüröögid jms, samuti ei sobi see pahteldamiseks klaasile, plastile, puidule, metallile ja dispersioonpõhjalistele aluspindadele.

- Maalri- ja kipsplaadipahtel
- ideaalne kogu pinna silumiseks ning pingevabalt paigaldatud kipsplaatide ja kipskiudplaatide vuukide täitmiseks ka ilma tugevdusribadeta
- kõikidele kipsplaadisüsteemidele vastavalt standardile EN 13963
- kunstvaiguga töödeldud ja kiududega tugevdatud
- saab nullini välja tõmmata, et saavutada üleminekuta pinnad
- pinnakvaliteediklassidele Q1-Q4 kuivehitusel (vastavalt Saksamaa Kips- ja Kipsplaatide Tööstuse Liidu (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.) kipsplaatide tööstusrühma juhendile nr 2)
- siseruumides
- 45 minutit töötlemisaega
- Vastab CE-nõuetele vastavalt standarditele DIN EN 13963-4B ja DIN EN 13279-1 (kips-pinnatasandusmass C7/20/2)

Kohaldamisala

Süntetilise vaiguga tugevdatud kipspahtel, millel on suurepärased haardumisomadused siseruumide seinade ja lagede pinnale.

Ettevalmistus

Sobib kasutamiseks kõikidel mineraalsetel aluspindadel (nagu kips-, lubi- ja tsementkrohv, kivi, betoon, poorbetoon, müüritöö jms) ning kips-karton-, kips-kiud-, tsement-kiud- ja sarnastel kuivehituse plaatidel. Aluspind peab olema kuiv, kandev ja vaba eraldusainetest (tolm, vormiõli jms). Väga siledat betooni ning tugevalt imavat, liivavat ja kriituvat aluspinda tuleb eelnevalt töödelda profimur sügavpõhja LF-ga. Ka lihvitud pinnad ja kipsplaadi lõikeservad tuleb kruntida, et siduda tolmu ja vähendada imavust.

Töötlemine

Valmistamine:

Sega 2 mahuosa profimur Super-Haftspachtel pulbrit 1 mahuosa külma, puhta veega (nt 1 kg pulbrit 600 ml veega) ja sega läbi. 3 minuti pärast sega pahtlimassi veel kord lühidalt läbi.

Töötlemine:

Kandke valmis tasandusmass 45 minuti jooksul spaatliga või silumislaastuga pinnale ja siluge see pinnaga tasaseks. profimur Super-Haftspachtel'it saab ühe tööetapiga kanda ka paksemate kihtidena ning see kõveneb ühtlaselt, ilma sissevajumise või pragunemiseta. Sõltuvalt kihi paksusest, keskkonnatingimustest ja ehituskohas valitsevast niiskusest on kuivamisaeg umbes 24 tundi – ebasoodsate tingimuste korral võib kuivamisaeg vastavalt pikeneda.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.

Praktiline näpunäide lihvimise kohta:

Kittitud pindu on kõige lihtsam lihvida 4 päeva jooksul pärast töötlemist. Optimaalse lihvimistulemuse saavutamiseks soovitatakse kasutada taldriklihvijat (lihvimismaterjali teralisus 120) aeglasel kuni keskmisel pöörlemiskiirusel ja kerge survega.

Järgnevad tööd:

Et vältida ebaühtlast kuivamist järgnevate värvikihtide puhul, kui on tehtud punktilisi paigaldustöid, tuleks parandatud kohad või kogu pind kruntida profimur Tiefengrund LF-ga.

Tarbimine

umbes 1 kg pulbrit ruutmeetri kohta, kui kihi paksus on 1 mm.

Ladustamine

Hoida laste käeulatuses eemal, jahedas ja kuivas kohas. Avatud pakendit tuleb hoida hästi suletuna.

Märkused

Ärge kasutage toodet, kui objekti ja ruumi temperatuur on alla +5 °C. Puhastage tööriistad pärast kasutamist veega.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel www.baufan.de või aadressil info@baufan.de.

Ringlussevõtuks andke edasi ainult täielikult tühjendatud pakendid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada olmejäätmetena või ehitusjäätmetena. EWC-jäätmekood nr 17 08 02. Ärge laske toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.