

## Betonkontakt 710

Tehniline teabeleht

/ Artikli nr.069404208 / EAN 4016215105009



Veepõhine spetsiaalne krunt, mis parandab kips-, tsement- ja lubjasisaldusega tasandusmasside ning krohvide haardumist siledatel, mitteimavatel või vähesel määral imavatel mineraalsetel pindadel (eelkõige betoonil). Sobib eriti hästi siledale kohapeal valatud betoonile või ehituselementidest valmistatud täisbetoonlaele, samuti silutud betoelementide pindadele ja polüstüreenist kõvavahtplaatidele. Toote kergelt punakas värvus võimaldab hõlpsasti kontrollida juba töödeldud pinda.

- kõrge leeliskindlus
- punakas värvusega
- ei sisalda lahusteid ega plastifikaatoreid
- haarduv pind
- siseruumides

### Kohaldamisala

Veepõhine kinnituskrunt siledatele mineraalpindadele (eelkõige betoonile).

### Ettevalmistus

Aluspind peab olema kandev, kuiv ning vaba lahtistest osadest ja eraldusainetest (vormiõli, järelhooldusained jms). Niiskuskooormus ja aluspinnast läbi tungiv niiskus tuleb välistada. Katke kinni pinnad, mida ei kavatseda töödelda, kuna pritsmeid on hiljem raske eemaldada.

### Töötlemine

Segage profimur Betonkontakt enne kasutamist läbi ja kandke peale rulliga, harjaga, pintsliga või sobiva pihustusseadmega (tõukepump). Ainult masinaga töötlemisel võib vajaduse korral lisada väikese koguse vett, et saavutada pihustamiseks sobiv konsistents. Käsitsi töötlemisel kandke toode ristisuunas märg-märg-meetodil. Järgmised tööd teostage alles pärast täielikku kuivamist. Kuivamisaeg vähemalt 24 tundi – sõltuvalt temperatuurist ja õhuniiskusest. Madalatel temperatuuridel ja kõrgel õhuniiskusel on kuivamisaeg vastavalt pikem. Enne krohvimist tuleb kuivamisastet kontrollida pühkimiskatsesega.

### Tarbimine

u. 250 g/m<sup>2</sup> ühe kihi kohta – sõltuvalt aluspinnast. Täpne kulu tuleks kindlaks teha proovikatte abil objektil.

### Ladustamine

Hoidke konteiner tihedalt suletud, lastekindlalt ja hoidke seda jahedas, kuid külmakraadivabas kohas.

### Märkused

Ärge kasutage toodet, kui objekti ja ruumi temperatuur on alla +5 °C. Silma sattumisel loputage silmi viivitamatult veega. Pihustamisel ärge hingake sisse pihustatud udu. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid leiate meie veebilehelt [www.baufan.de](http://www.baufan.de) või aadressilt [info@baufan.de](mailto:info@baufan.de).

Ringlussevõtuks andke üle ainult täielikult tühjad pakendid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada olmejäätmete või ehitusjäätmetena. Vedelad jäägid tuleb kõrvaldada jäätmekoodi EWC 08 01 12 alusel. Ära lase toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

#### Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.