



See lahustivaba sügavpõhjakate, mis põhineb hüdrosool-akrülaadil, tugevdab aluspinda usaldusväärselt ja reguleerib imavust ühtlaselt. See tungib sügavale sisse, parandab järgnevate katete haardumist ja tagab ühtlase pinnakuvandi. Sobib paljudele mineraalsetele aluspindadele siseruumides ja on lahjendatav veega kuni suhtes 1:1.

- Hüdrosool-akrülaat
- lahustivaba
- tugevdab liivast, kriitjat ja poorset aluspinda ning reguleerib imavust
- suur tungimissügavus
- kuivab läbipaistvaks
- Imavuse reguleerimiseks võib lahjendada veega kuni 1:1.
- sise- ja välistingimustes

Kohaldamisala

Profimur sügavpõhjustus 712 eluruumidele, keldritele ja fassaadidele: tugevdab liivastuvaid aluspindu, vähendab imavust ja tungib sügavale mineraalsetesse pindadesse.

Ettevalmistus

Sobib kasutamiseks kõigil kuivadel mineraalsetel aluspindadel (nagu betoon, kips-, lubi- ja tsementkrohv), kipsplaadi-, kipskiud-, tsementkiud- ja sarnastel kuivehituse plaatidel. Enne kruntimist tuleb katta pinnad, mida ei soovitata töödelda, kuna kuivanud pritsmed on hiljem raske eemaldada.

Töötlemine

Kanna pealispinnale alusvärvi LF pintsliga, harja või sobiva pihustiga. Imavuse reguleerimiseks võib alusvärvi LF lahjendada veega kuni suhtes 1:1.

Tarbimine

1 l katab ühe kihiga umbes 10 m².

Ladustamine

Hoidke konteiner tihedalt suletud, lastekindlalt ja hoidke jahedas, kuid külmavabas kohas.

Märkused

Ärge kasutage toodet, kui eseme ja ruumi temperatuur on alla +5 °C. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega. Sisaldab säilitusaineid: bensisotiasolinoon, metüülsotiasolinoon. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone. Isotiasolinoonile allergilistele inimestele antakse nõu telefonil 0341/44655-0.

Ringlusse võetakse ainult täielikult tühjad pakendid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada koos olmejäätmetega või ehitusjäätmetena. Kõvastumata jäägid tuleb kõrvaldada jäätmekoodi EWC 08 01 12 alusel. Ärge laske toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.