



Püsivalt elastne, kiududega tugevdatud hermeetik pragude, aukude ja lekete usaldusväärseks tihendamiseks. Koheselt veekindel - isegi vihma, lume või märja aluspinna korral. Kandub usaldusväärselt peaaegu kõikide ehitusmaterjalide külge ja on kuni 10 mm pragusid ületav. Saab üle värvida ja on kergesti pealekantav, sobib ideaalselt katuste, rõdude, kanalisatsioonitorude, torude ja paljude teiste sise- ja välispindade remondiks.

- Püsivalt elastne tihendusmaterjal
- Koheselt veekindel - iga ilmaga
- kiududega tugevdatud
- Pragude ületamine kuni 10 mm
- Kandub ka märjadele pindadele

Kohaldamisala

Dieses Produkt eignet sich für die schnelle Reparatur von undichten Stellen auf Dächern, Terrassen, Mauerwerk usw.

Ettevalmistus

baufan Wasser-Dicht kleepub kõikidele tavapärastele ehitussektoris kasutatavatele materjalidele, nagu bituumen, katusekivid, katusevilt, alumiinium, vask, tsink, betoon, tellis, plaadid, puit jne. Aluspind peab olema stabiilne ja eraldusainete vaba. Eemaldage mustus, lahtine müüritis, sammal ja muu taimestik mehaaniliselt. Mittekandvad aluspinnad - nt liivapinnaline, murenev krohv - tuleb kindlustada baufan Deep Primer LF-ga.

Töötlemine

baufan Wasser-Dicht on kasutusvalmis ja seda ei tohi lahjendada. Seda võib kanda pintsliga või spaatliga. Värvimisel tuleb jälgida, et pind oleks tihendatud ja et kihi paksus oleks vähemalt 2 mm. Niiskele aluspinnale või halbades ilmastikutingimustes (madalad temperatuurid, vihm jne.) pealekandmisel tuleb hiljemalt ühe nädala pärast teha teine kiht. Akrüülvärvidega on võimalik uuesti katta 24 tunni möödudes. Tööriistad tuleb pärast kasutamist puhastada. Kuivamisaeg: ca 24 tundi normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind); üle 90% suhteline õhuniiskus, eriti koos madalate temperatuuridega, võib oluliselt mõjutada kuivamisaega ja kvaliteediomadusi.

Tarbimine

umbes 1,5 kg/m²

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt 48 kuud alates tootmiskuupäevast (vt partii etikett).

Märkused

Töötlemistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjali, ümbritseva õhu ja aluspinna puhul Kandke kaitsekindaid/silmakaitsevahendeid. KOKKUVÕIMETUSE KORRAL (või juustega): Eemaldada kohe kõik saastunud riided. Peske/duššeerige nahka rohke veega. SISSEÕHUTAMISE KORRAL: viia värske õhu kätte ja hoida puhkeasendis, kus hingamine on mugav. Kui on vaja meditsiinilist nõu, hoidke käepärast toote pakend või etikett. Hoida konteiner tihedalt suletuna hästi ventileeritud kohas. Kõrvaldada sisu/konteiner ohtlike jäätmete või erijäätmete kogumispunkti vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele eeskirjadele. Sisaldab: Naftat (nafta) ADR/GGVSE: UN 1866, 640E, klass: 3, Cl.-kood: F1, Verp.-Gr.: III; LQ7 Toode ei kuulu ADRi alla, kuna selle leekpunkt on üle 23°C, seda transporditakse väiksemates kui 450-liitrites mahutites ja selle veoag on üle 40 sekundi (punkt 2.2.3.1.5.).

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.