FIX2000 õlitõkkekate betooni ja põrandavärviga

Tehniline teabeleht



5l / Toote number 013102000 / EAN 4002175123719 (grau)
5l / Toote number 013202000 / EAN 4002175123818 (punakaspruun)

Kütteõlikindel kaitsekate koos ehitusasutuse kontrollsertifikaadiga betoonist ja tsemendist valmistatud kütteõli hoidlate ja kaevude siseruumide jaoks. Sobib ideaalselt ka vastupidavaks kattekihiks betoonpindadele ja katlaruumide ja keldrite tasanduspõrandatele. See on läbipaistmatu valge ja isoleerib veeplekke, tahma ja nikotiini. Pind on sile ja seda saab üle värvida vaid 2 tunniga. Ei sobi autoparklate põrandakatteks ja alalise märja kokkupuutega pindadele.

- testitud kvaliteet - katse number P - SAC 02/5.1/09 - 411)
- väga elastne
- sünteetilise vaigu baasil
- vees lahustuv
- saadaval 2 värvitoonis: hall ja punakaspruun

Kohaldamisala

Kütteõlikindel spetsiaalne pinnakate betoonile, tasandusele, kütteõlihoidlatele ja sisemistele tilgutuskastidele. Väga elastne, põhineb sünteetilisel vaigul.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, terve ja vaba eraldusainetest (tolm, vormimisõli jne). Eemaldage vana värv ja lahtine krohv. Parandage praod ja augud baufani välispinna täiteainega.

Töötlemine

Enne pealekandmist segage põhjalikult läbi. Materjali võib värvida, rullida ja pritsida. Õlitilkade katmise seaduslikud töötlemisjuhised: 1. Kruntvärviks kantakse Fix 2000 õlitõkkekihti, värvus hall, veega lahjendatud vahekorras 2:1 mahuosad. 2. Õlitõkkekihti kantakse peale. Pärast 12-tunnist kuivamisaega kantakse vahekihiks lahjendamata kiht fix 2000 õlitõkkekihti, värvus punakaspruun. 3. Pärast täiendavat 12-tunnist kuivamisaega kantakse lõplik kiht halli värvi, samuti lahjendamata. Selleks, et pinnakatte struktuur oleks selgelt nähtav, tuleb kolm kihti kanda seintele umbes 1 cm kaugusele üksteisest. Kogu pinnakattekonstruktsioonile on vaja 550 ml/m² halli värvi (150 ml/m2 lahjendatud kruntvärvi ja 400 ml/m2 pealiskihi jaoks) ja 400 ml/m² punakaspruuni värvi, st kokku 950 ml/m². Põrandakate: töötlemata aluspinnale kantakse kruntvärvi Fix 2000 õlitõkkekihti veega lahjendatult 2:1 mahus, mis on kruntvärviks. Tööriistad puhastatakse veega kohe pärast kasutamist. Kuivamisaeg: ca 8 tundi normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes pikem kuivamisaeg. Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 70%.

Tarbimine

õlitõkkekihi puhul ► 300 - 400 ml/m² põrandakihi puhul ► 150 - 200 ml/m² (ühekordse kihi puhul)

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt 24 kuud alates tootmiskuupäevast (vt partii etikett).

Märkused

Värvimistemperatuur: +8 °C kuni +30 °C materjalile, tsirkuleerivale õhule ja aluspinnale Mitte katta värvimiseks mõeldud pindu. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Ärge hingake pihustusudu sisse. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist värvi kasutamise ajal. Kandke kaitseprille. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Tühjad mahutid viia ainult ringlusse. ettevaatust! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud hingamiskõlblikud tilgad. Ärge hingake aerosooli või udu sisse. Kasutage pihustamisel kombineeritud filtrit A2/P2.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.