



Modelleerimiskips ehitus- ja hobitööde jaoks

Tehniline teabeleht

1,5kg / Artikli nr.003315000 / EAN 4007954033159

5kg / Artikli nr.003313000 / EAN 4007954033036



Puhas looduslik krohv (alabaster) siseehitus- ja hobitöödeks. Kiiresti kõvenev ja kergesti töödeldav. Ideaalne aukude ja pragude täitmiseks, tüüblite sissekrohvimiseks ning sissekrohvikarpide ja kaablipesade kinnitamiseks. Sobib montaaži-, renoveerimis- ja käsitöödeks.

- Kiiresti kõvenev looduslik kips
- Elektrikrohvistik sissekrohvide kinnitamiseks ja kaablipesade täitmiseks
- siseruumides
- CE-konform vastavalt DIN EN 13279-1 (kipsisideaine otsekasutuseks või edasiseks töötlemiseks A1).

Kohaldamisala

Elektrikrohvi sissekrohvide kinnitamiseks, aukude ja pragude täitmiseks, samuti kaablipesade täitmiseks ja krohvimiseks.

Ettevalmistus

Alus peab olema kuiv, stabiilne, tahke ja eraldusainete (nt tolmu ja rasva) vaba. Eeltöödelda tugevalt imav, liivaga ja kriidiga kaetud aluspinnad Deep Primer LF-ga.

Töötlemine

Segatud krohvimass jääb töödeldavaks umbes 10 minutiks. Mitte koormata enne täielikku kuivamist (umbes 24 tunni möödumist, sõltuvalt aluspinna seisundist ja ümbritseva õhu temperatuurist). Pärast täielikku kuivamist võib tasandatud pinnad lihvida või vajadusel värvida emulsioon-, lateks-, õli- või lakivärvidega. Ärge kasutage lubja- või veepõhiseid värve. 2 osa modelleerimiskrohvi puistatakse 1 osa külma, puhta veega ja segatakse tugevalt.

Ladustamine

Hoida tihedalt suletud jahedas ja kuivas kohas. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Märkused

Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega. Tühjad konteinerid visake ainult ringlusse. Kuivanud materjali jäägid võib kõrvaldada koos olmejäätmetega või ehitusplatsil tekkivate jäätmetena. EWC jäätmekood nr 17 08 02.

Staatus: 15.08.2026

Lehekülg 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.