

200g / Artikli nr.101001 / EAN 4016215101001

1kg / Artikli nr.101018 / EAN 4016215101018



Kasutusvalmis, lahustivaba puidukitt kahjustatud puitpindade parandamiseks. Saab hõlpsasti ja puhtalt peale kanda ning kõveneb ühtlaselt ja pragudeta nii seest- kui ka väljastpoolt.

- Looduslik värvus
- tintable
- Kiiresti kuivav
- lahustivaba
- sise- ja välistingimustes

Kohaldamisala

Akende, uste, treppide, mööbli ja muude puidust esemete pragude, aukude, vuukide, lõhede ja kahjustatud servade kiireks täitmiseks ja silumiseks.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema puhas, kuiv, tasane, tugev, absorbeeriv ja lahustuvaba. Alused, mida ei saa konsolideerida või mis ei haaku piisavalt, tuleb täielikult eemaldada. Kahtluse korral tuleb teha proovi.

Töötlemine

Enne kasutamist segage hästi läbi. Kandke spaatli, spaatli vms. abil. Täitematerjal kõveneb pragunemiseta kuni 5 mm paksuse kihini. Paksemate kihtide puhul kandke mitu kihti peale eelmise kihi kuivamist. Tööriistad puhastatakse veega kohe pärast kasutamist. Pärast kuivamist saab puukitti kergesti töödelda (lihvida, puurida) ja töödelda peitsi ja värviga. Enne värvimist soovitame pinda veidi lihvida. Kuivamisaeg: ca 24 tundi normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes pikem kuivamisaeg. Toonimine: max. 10% sobivate universaalsete toonimiskontsentratsioonidega.

Tarbimine

ühe mm kihi paksuse kohta → umbes 1,4 kg/m²

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt kuni: vt partii etikett.

Märkused

Töötlemistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjali, välisõhu ja aluspinna puhul Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist värvi kasutamise ajal. Kandke kaitseprille. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Hävitage tühjad mahutid ainult ringlussevõtuks.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.