



Veekindel puiduliim D3

Tehniline teabeleht

500g / Artikli nr.102466 / EAN 4016215102466

1kg / Artikli nr.102473 / EAN 4016215102473



DIN EN 204-D3 standardile vastav veekindel puiduliim suure tugevusega ja vastupidavaks liimimiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Sobib kõikide puiduliikide, puitplaatide, OSB- ja laminaatplaatide jaoks. Liim on lahustivaba, kuivab läbipaistvalt ja moodustab elastse, vananemiskindla vuugi. Sobib ideaalselt mööbli ehitamiseks, montaažitöödeks, tüübli- ja tappliidete ning suure kandevõimega liimimiseks.

- veekindlaks liimimiseks vastavalt DIN EN 204-D3.
- Ideaalne kõigi puiduliikide, OSB-plaatide ja laminaadi jaoks.
- lahustivaba
- kuivab läbipaistvaks
- testitud ift Rosenheimi poolt - ekspertarvamus nr 11-002804-PR01 (PB GAS-K01-11-en-01), 23/09/2011.
- sise- ja välistingimustes

Kohaldamisala

baufan Wood Glue D3 sobib kõigi kaubanduses saadaolevate puiduliikide, puidupõhiste materjalide ja laminaatide liimimiseks.

Ettevalmistus

Valmistage liimitavad detailid korralikult ette. Liimimispiinad peavad olema puhtad ning rasva- ja tolmuvabad. Ideaalne puidu niiskusesisaldus on 8-12 %. Suurem niiskus pikendab kõvenemisaega.

Töötlemine

Kandke pintsliga või liimikammiga mõlemale küljele baufani puiduliimi D3. Kogu kasutuskogus peaks olema 150-200 g/m². Pärast võimalikult lühikest väljalendamisaega suruge ühendatavad osad kokku, kui need on veel niisked. Surve peaks olema umbes 1 N/mm² ja seda tuleks hoida umbes 15 minutit. Laminaatplaatide puhul võib pressimisrõhku suurendada kuni 3 N/mm² ja pressimisaega 30 minutini. Valmisparketi või laminaatpõrandate paigaldamisel kandke baufan Wood Glue D3 liimikiirust mõlemale poole keelest, suruge põrandakattematerjalid kokku ja kloppige need kokku. Pühkige liigne liim kohe niiske lapiga ära. Järgige alati põrandaplaadi tootja liimimisjuhiseid. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega.

Tarbimine

sõltuvalt aluspinnast ► 150 - 200 g/m²

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt kuni: vt partii etikett.

Märkused

Töötlemistemperatuur: vähemalt + 5 °C materjalile ja tsirkuleerivale õhule. Kuivamisaeg sõltub töötlemistemperatuurist. Suhteline õhuniiskus üle 90%, eriti koos madalate temperatuuridega, võib oluliselt mõjutada kuivamisaega ja kvaliteediomadusi. GISBAU - paigaldusmaterjalide GISCODE: D1 Jäätmekood nr 080410. Ainult tühjad konteinerid tuleb saata ringlusse. Kuivatatud materjali jäägid võib kõrvaldada vastavalt jäätmekoodile nr 080410 (liimi- ja hermeetikajäätmed, välja arvatud need, mis kuuluvad rubriiki 080409) või 170904 (segatud ehitus- ja lammutusjäätmed, välja arvatud need, mis kuuluvad rubriiki 170901, 170902 ja 170903) või olmejäätmetena.

Staatus: 15.08.2026

Lehekülg 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.