



Aluspinna optimaalseks ettevalmistamiseks enne tapeetimist. Rakumakulaat silub karedad ja ebatasased krohvid, täidab usaldusväärselt poorid ja ühtlustab erineva imavuse. See tagab tapeetide ühtlase kinnitumise ja muudab tapeetimise palju lihtsamaks. Sobib ideaalselt seinapindade ettevalmistamiseks, et saavutada puhas, ühtlane ja professionaalne tapeetmistulemus siseruumides.

- Aluspinna eeltöötlus enne tapeetimist
- Karedate ja jämedapooriliste krohvipindade silumiseks
- Reguleerib imavust
- pintsli ja spaatliga pealekandmiseks
- Veeauru läbilaskev ja hingav
- ilma säilitusaineteta

Kohaldamisala

Cellular makulaat kui värvitav ja lihvitav tapeedipõhi karedale krohvile. Silub, täidab poorid, reguleerib imavust ja parandab haardumist.

Ettevalmistus

Kõik alused peavad olema puhtad, kuivad, terved, imavad ja lahustuvad. Tugevuse suurendamiseks kasutage baufan Deep Penetrating Primer LF. Alused, mida ei saa konsolideerida või mis ei haaku piisavalt, tuleb täielikult eemaldada. Parandage praod, augud ja väljapurunemised baufan sisekattematerjaliga. Kahtluse korral tehke proovi pealekandmine.

Töötlemine

Segage pakendi sisu sobivasse kogusse puhast, külma vett. Segamissuhe: segage 1 kg baufan cellular maculate'i umbes 6 liitri veega. Pärast u. 30-minutilist paisumisaega võib levitavust optimeerida, lisades veel. Võib kanda rulli, pintsli, pintsli või lamedate pintslitega. Kui baufan Zell-Makulatur tuleb tasandada, nt jämeda krohvi tasandamiseks, vähendage vastavalt veekogust. (1 kg pulbrit 4-5 liitri vee kohta). Tööriistad tuleb kohe pärast kasutamist veega puhastada. Kuna baufan Zell-Makulatur ei sisalda säilitusainet, tuleb segatud toode kohe ära kasutada. Kuivamisaeg: normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind) umbes 24 tundi; ebasoodsates tingimustes on kuivamisaeg vastavalt pikem.

Tarbimine

1 kg on piisav umbes 20-25 m² jaoks - sõltuvalt pealekandmisviisist ja aluspinna seisundist Määrake täpne kasutatav kogus proovikandmise teel objektil.

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt 48 kuud alates tootmiskuupäevast (vt partii etikett).

Märkused

Värvimistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjalile, tsirkuleerivale õhule ja aluspinnale Mitte katta värvimiseks mõeldud pindu. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist värvi kasutamise ajal. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Tühjad mahutid ainult ringlussevõtuks. Tootekood M-DF01

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.