# Silikoonvaigu fassaadivärv

Tehniline teabeleht




5l / Toote number 021125 / EAN 4016215021125
10l / Toote number 021132 / EAN 4016215021132

Kvaliteetne valge fassaadivärv uute hoonete ja renoveerimistööde jaoks. Silikoonvaiguga fassaadivärv on veeauru läbilaskv ja paistab silma oma väga suure kattevõimega ning väga väikese määrdumiskalduvusega. Tänu integreeritud pikaajalisele kilekaitsefunktsioonile on pind usaldusväärselt kaitstud vetikate ja rohelise katte eest. Mineraalne mattpind tagab fassaadile elegantset välimust.

- Ekstra valge, küürimiskindel fassaadikate
- Pikaajalise kilekaitsega vetikate ja roheliste ladestuste vastu
- Väga kõrge läbipaistmatus
- Vihma tõrjuv koos helmeste efektiga
- Väga kõrge veeauru läbilaskvus
- mineraalne matt
- õhuta pihustatav
- 1 liiter umbes 6 m² kohta ühe kihi jaoks siledal aluspinnal.

## Kohaldamisala

Valge fassaadivärv püsiva ilmastikukaitse tagamiseks. Sobib ideaalselt ka kasutamiseks muinsuskaitsealustel hoonetel ning lubjarikkal krobel.

## Ettevalmistus

Sobib kasutamiseks kõikidel mineraalsetel aluspindadel (nt betoon, müüritöö, tasandusmassid, tsementkrohv jms), looduskivile, tugevalt kinnitunud ja kandvatele vanadele värvikihtidele, mis on kaetud silikoonvaigu-, silikaat-, dispersioon-silikaat- ja mattide, imavate dispersioonvärvidega, ning tervetele soojusisolatsiooni komposiitsüsteemidele. Aluspind peab olema kuiv, puhas, kandev ja imav, tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage aluspinnalt lahtine materjal ja halvasti kinnitunud värvikiht. Tugevalt imavad, liivavad ja kriituvad aluspinnad tuleb kruntida baufan silikoonvaigu sügavkruntiga. Laske uutel aluskreemidel vähemalt 14 päeva kõveneda. Parandage praod, augud ja ebatasasused sobiva baufan-tasandusmassiga.

## Töötlemine

Enne kasutamist segage hoolikalt läbi ja kandke peale rulliga, harjaga, pintsliga, laiaharjaga või sobiva pihustiga. Soovitatav on kanda kaks kihti. Esimest kihti võib lahjendada maksimaalselt 10 % veega. Pärast esimese värvikihi täielikku kuivamist kandke pealiskate lahjendamata. Jätke kihtide vahele vähemalt 12 tundi kuivamisaega. Värvi ei tohi kasutada otsese päikesekiirguse, tugeva tuule või vihmaohu korral. Suuremate pindade värvimisel tuleb värvi kanda märg-märjale, et vältida värvijälgi. Tööriistad tuleb puhastada veega kohe pärast kasutamist.

Kuivamisaeg:
u. 12 tundi tavatingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes vastavalt pikem kuivamisaeg.

Toonimine:
Kuni 3% universaalsete toonikontsentraatidega (ainult LW-Oxyd-tüübid) või välistingimustele sobivate täis- ja toonivärvidega.

Juhised airless-pihustamiseks:
Pihustusnurk: 50°
Düs: 0,023 – 0,027
Pihustusrõhk: 120 – 180 bar



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Vihje:**
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

## Tarbimine
Siledad pinnad/peenikese krobelisusega krohv → alates 150 ml/m²
Täpne kulukogus tuleb kindlaks teha proovivärvimise abil objektil.

## Ladustamine
Hoida pakendit hästi suletuna, jahedas, kuid külmavabas kohas.

## Märkused
Töötlemistemperatuur:
+5 °C kuni +30 °C materjali, õhu ja aluspinna jaoks

Klaaspinnad tuleb kindlasti katta, kuna värvipritseid klaasilt on äärmiselt raske eemaldada. Katke pinnad, mida ei soovitata värvida.

Enne töötlemist tutvuge ohutuskaardil esitatud ohutusandmetega. Ajakohased ohutuskaardid leiate meie veebilehelt www.baufan.de.

Hoida laste käeulatusest eemal. Pihustustööde puhul kasutage kombifiltrit A2/P2. Tagage töötlemise ja kuivamise ajal piisav ventilatsioon. Vältige värvi kasutamise ajal söömist, joomist ja suitsetamist. Vältige kokkupuudet silmade ja nahaga. Silma- või nahakontakti korral loputage kohe põhjalikult veega. Ärge laske toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Selle toote ELi VOC-piirväärtus (kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). Selle toote maksimaalne VOC-sisaldus: 1 g/l.

Kõrvaldamine:
Ringlussevõtuks anda ainult täielikult tühjendatud pakendid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada olmejäätmetena või ehitusjäätmetena. Vedelad jäägid tuleb kõrvaldada vastavalt EWC-jäätmekoodile 08 01 12.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Vihje:**
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.