

## Siloxane-Star fassaadivärv

### Tehniline teabeleht

5l / Artikli nr.020753 / EAN 4016215020753

10l / Artikli nr.020753 / EAN 4016215020807



Väga valge fassaadikate suure kattevõimega uute pindade värvimiseks ja renoveerimiseks. Ideaalne renoveerimisvärv soojusisolatsiooni komposiitsüsteemidele. Pikaajalise kaitsekihi tõttu on värv vastupidav vetikatele ja rohelistele katetele. Fassaadivärv paistab silma oma suure veeauru läbilaskvusega ning pakub tugeva vihmakindla kattena usaldusväärset ja pikaajalist ilmastikukaitset ning hooldatud välimust.

- Kulumiskindel fassaadikate
- Pikaajalise kilekaitsega vetikate ja roheliste ladestuste vastu
- Eriti valge ja kõrge läbipaistevusega kate
- Kõrge veeauru läbilaskvus
- vihmakindel
- õhuta pihustatav
- 1 liiter umbes 6 m<sup>2</sup> kohta ühe kihi jaoks siledal aluspinnal.

### Kohaldamisala

Valge fassaadivärv veeauru läbilaskvate ja tugeva vihma eest kaitsevate katete jaoks, mis pakub pikaajalist kaitsekihti vetikate ja rohelise katte vastu.

### Ettevalmistus

Sobib kõikidele mineraalsetele aluspindadele (nagu krohv, betoon ja müüritöö), sünteetilise vaigu krohvidele ning kindlalt kinnitunud vanadele värvikihtidele, mis on tehtud silikoonvaigu-, dispersioon-silikaat- ja dispersioonvärvidega. Aluspind peab olema puhas, tugev, kuiv, kandev ning tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage halvasti kinnitunud vanad värvikihid ja lahtine krohv. Eemaldage olemasolevad rohelised katted tootega „baufan Algen- und Schimmel-STOP“. Töötlege liiuvud, kriituvad ja tugevalt imavad aluspinnad eelnevalt tootega „baufan Tiefgrund LF“. Uut krohvi tuleb soolade väljumise vältimiseks nõuetekohaselt fluateerida. Praod, augud ja ebatasasused tuleb parandada sobiva baufan-pahtlimassiga.

### Töötlemine

Enne kasutamist segage hoolikalt läbi ja kandke peale rulliga, harjaga, pintsliga, laiaharjaga või sobiva pihustiga. Alusvärvina võib värvi lahjendada maksimaalselt 5 % veega, pealiskihina kandke värvi lahjendamata pärast esimese värvikihi täielikku kuivamist. Suuremate pindade värvimisel tuleb värvi pealekandmisel töötada märg-märg-meetodil, et vältida värvi kogunemist. Tööriistad tuleb puhastada veega kohe pärast kasutamist.

#### Kuivamisaeg:

u. 6-8 tundi tavatingimustes (+20 °C, suhteline õhuniiskus 65%, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes on kuivamisaeg vastavalt pikem.

#### Toonimine:

Sobivate universaalsete toonimiskontsentraatide või täis- ja toonimisvärvidega (lisada maksimaalselt 10 %, ilma et see halvendaks kogu värvikihti ehitusfüüsikalisi omadusi. Kindlasti tuleb jälgida valguse- ja ilmastikukindlust.)

#### Juhised airless-pihustamiseks:

Pihustusnurk: 50°

Düs: 0,023 – 0,027

Pihustusrõhk: 120 – 180 bar

#### Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.

## Tarbimine

Siledad pinnad/peene teralisusega krohv → alates 150 ml/m<sup>2</sup>

Täpne kulukogus tuleb kindlaks määrata proovivärvimise abil objektil.

## Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas.

## Märkused

Töötlemistemperatuur:

+5 °C kuni +30 °C materjali, õhu ja aluspinna jaoks

Enne töötlemist tutvuge ohutusandmetega ohutuskaardil. Ajakohased ohutuskaardid leiate meie veebilehelt [www.baufan.de](http://www.baufan.de).

Hoida laste käeulatuses eemal. Pihustustööde puhul kasutage kombifiltrit A2/P2. Tagage töötlemise ja kuivamise ajal piisav ventilatsioon. Vältige värvi kasutamise ajal söömist, joomist ja suitsetamist. Vältige kokkupuudet silmade ja nahaga. Silma- või nahakontakti korral loputage kohe põhjalikult veega. Ärge laske toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Selle toote ELi VOC-piirväärtus (kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). Selle toote VOC-sisaldus maksimaalselt: 1 g/l.

Kõrvaldamine:

Ringlussevõtuks anda ainult täielikult tühjendatud pakendid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada olmejäätmetena või ehitusjäätmetena. Vedelad jäägid tuleb kõrvaldada jäätmekoodi nr 08 01 12 alusel.

### Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.